

यांत्रिक गुण

2 अवस्थाओं में 2 मान

SOFT ANNEALED	HB
Soft annealed	230
SOLUTION ANNEALED	HB
Solution annealed	220

भौतिक गुण

1 मान

गुण	मान	इकाई
घनत्व	8	g/cm³

विभिन्न मानकों में पदनाम

13 पदनाम · 2 समरूप के रूप में प्रलेखित

संयुक्त राज्य	4	यूरोप	2
N08028 इस ग्रेड का अपना नाम	uns	1.4563	din-en
N08028	aisi-sae	X1NiCrMoCu31-27-4 इस ग्रेड का अपना नाम	din-en
N08028	aisi-sae		
S31254	aisi-sae	रूस / सीआईएस	2
		02Ch27N31M4	gost
फ़्रांस	3	02X27H31M4	gost
Z1CNDU20-18-06AZ	afnor	स्वीडन	2
Z1NCDU31-27-03	afnor		
Z2NCDU31.27	afnor	2584	SS
		2584 2378	SS

उपयोग संबंधी सूचना। ये आँकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मानकों और निर्माता दस्तावेज़ों से हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार संकलित किए गए हैं। ये न तो सामग्री परीक्षण का और न ही EN 10204 के अनुसार निरीक्षण दस्तावेज़ का विकल्प हैं। कृपया अपनी पूछताछ के साथ EN 10204 2.1, 3.1 या 3.2 के अनुसार मिल प्रमाणपत्र माँगें। निर्णायक सदैव मानक का प्रचलित संस्करण होता है।

X1NiCrMoCu31-27-4 के बारे में पूछताछ

कोटेशन, उपलब्धता, मिल प्रमाणपत्र या तकनीकी प्रश्न — सीधे सामग्री पृष्ठ पर।

पूछताछ शुरू करें

ऑनलाइन डेटा शीट	ग्रेड खोज	सामग्री संख्या	जारी
सामग्री पृष्ठ देखें	सभी ग्रेड खोजें	1.4563	11 सित॰ 2026