

सामग्री संख्या 1.1155 · श्रेणी 1.1

25MnG

सामग्री संख्या 1.1155

GC25E के रूप में भी सूचीबद्ध

रासायनिक संघटन, यांत्रिक व भौतिक मान तथा 6 क्षेत्रों के 22 मानक पदनाम।

घनत्व	अन्य पदनाम	गुण मान
7.85 g/cm³	22 6 क्षेत्रों में	8 दर्ज

रासायनिक संघटन


द्रव्यमान अंश (%)

यह मिश्रधातु क्या है



● लोहा — शेष भाग, जिसे कोई मानक कभी नहीं बताता — 98.6 % ● Mn — 0.7 % ● Si — 0.4 % ● C — 0.2 % ● सूक्ष्म मात्राएँ और अशुद्धियाँ · 0.1 %

लघुगणकीय पैमाना, 0.01 % से 100 % — यहाँ हर मान सीधे तुलनीय है, दशक दर दशक।



अवस्था · आयाम	HB
(annealing) , GOST 4543-71	197

भौतिक गुण

3 मान

गुण	मान	इकाई
घनत्व	7.85	g/cm³
रूपांतरण बिंदु Ac1	723	°C
रूपांतरण बिंदु Ac3	820	°C

ऊष्मा उपचार

2 विधियाँ

चरण	तापमान	माध्यम
सामान्यीकरण	880-940 °C	—
सामान्यीकरण	तापमान नहीं बताया गया	—

विभिन्न मानकों में पदनाम

22 पदनाम · 3 समरूप के रूप में प्रलेखित

संयुक्त राज्य	8	रूस / सीआईएस	3
J02002 इस ग्रेड का अपना नाम	uns	25G	gost
1026	aisi-sae	25Г	gost
1026H	aisi-sae	сг.25Г	gost
1029	aisi-sae		
1525	aisi-sae	यूरोप	2
G10260	aisi-sae	GC25E इस ग्रेड का अपना नाम	din-en
G10290	aisi-sae	GS-Ck 25 इस ग्रेड का अपना नाम	din-en
G15250	aisi-sae		
चीन	5	यूनाइटेड किंगडम	2
25	gb	070M26	bs
25 25Z ZG230-450	gb	080A25</	

25MnG के बारे में पूछताछ

कोटेशन, उपलब्धता, मिल प्रमाणपत्र या तकनीकी प्रश्न — सीधे सामग्री पृष्ठ पर।

पूछताछ शुरू करें

ऑनलाइन डेटा शीट	ग्रेड खोज	सामग्री संख्या	जारी
सामग्री पृष्ठ देखें	सभी ग्रेड खोजें	1.1155	10 सित॰ 2026