

सामग्री संख्या 1.0034 · श्रेणी 1.0

Q215A-Z

सामग्री संख्या 1.0034

E195 के रूप में भी सूचीबद्ध

रासायनिक संघटन, यांत्रिक व भौतिक मान तथा 12 क्षेत्रों के 32 मानक पदनाम।

घनत्व 7.85 g/cm ³	अन्य पदनाम 32 12 क्षेत्रों में	गुण मान 9 दर्ज
--	--	--------------------------

रासायनिक संघटन


द्रव्यमान अंश (%)

यह मिश्रधातु क्या है



● लोहा — शेष भाग, जिसे कोई मानक कभी नहीं बताता — 98.8 % ● Mn — 0.7 % ● Si — 0.4 % ● C — 0.2 % ● सूक्ष्म मात्राएँ और अशुद्धियाँ — 0.1 %

लघुगणकीय पैमाना, 0.01 % से 100 % — यहाँ हर मान सीधे तुलनीय है, दशक दर दशक।



यह पैमाना लघुगणकीय है, मिश्रधातु में तत्व के वास्तविक हिस्से के रूप में नहीं — 0.01% और 100% को एक ही चित्र में ईमानदारी से दिखाने का यही एकमात्र तरीका है, और इसका अर्थ है कि यहाँ हर मान किसी भी अन्य मान से तुलनीय है।

अनुमानित रूपांतरण तापमान

इस ग्रेड के लिए रूपांतरण तापमान अनुमानित करने हेतु दर्ज संघटन पर्याप्त नहीं है — अनुपस्थित: Ni, Cr, Mo।

यांत्रिक गुण

1 अवस्थाओं में 14 मान

अवस्था · आयाम	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	Z %
Pipe, GOST 8696-74	334	225	24	—

अवस्था · आयाम	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	Z %
Pipe, GOST 10705-80	333	206	24	-
Rolled stock, GOST 535-2005	335-430	195-225	29-32	-
Sheet trick, GOST 14637-89	330-430	195-225	29-32	-
Wire rods , GOST 30136-95	420-470	-	-	60

भौतिक गुण			4 मान
अवस्था · आयाम			RHO g/cm ³
20			7.85
गुण	मान	इकाई	
घनत्व	7.85	g/cm ³	

गुण	मान	इकाई
वेल्डन क्षमता	without limitations.	
फ्लेक संवेदनशीलता	not predisposed	
टेम्पर भंगुरता	not predisposed	

विभिन्न मानकों में पदनाम				32 पदनाम · 5 समरूप के रूप में प्रलेखित
संयुक्त राज्य	5	बुल्गारिया	4	
G10080 इस ग्रेड का अपना नाम	uns	ASt0	bds	
K02502 इस ग्रेड का अपना नाम	uns	BSt2ps	bds	
1008 इस ग्रेड का अपना नाम	aisi-sae	WSt2ps	bds	
A192	aisi-sae	WSt2sp	bds	
K02502	aisi-sae			
चीन	5	रूस / सीआईएस	3	
Q215	gb	St2ps	gost	
Q215A	gb	St2sp	gost	
Q215A-Z	gb	Cr2nc	gost	
Q215B	gb	यूरोप	2	
Q215B-Z	gb	E195 इस ग्रेड का अपना नाम	din-en	
यूनाइटेड किंगडम	4	RSt 34-2 इस ग्रेड का अपना नाम	din-en	
34/20HR	bs	फ्रांस	2	
CEW2	bs	ES185	afnor	
ERW2	bs	TS-30a	afnor	
S360	bs			

जापान	2	पोलैंड	1
SS330	jis	St0S	pn
SS34	jis		
चेकिया	2	हंगरी	1
10000	csn	Fe3100	msz
11342	csn	रोमानिया	1
		OL34.1	stas

उपयोग संबंधी सूचना। ये आँकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मानकों और निर्माता दस्तावेज़ों से हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार संकलित किए गए हैं। ये न तो सामग्री परीक्षण का और न ही EN 10204 के अनुसार निरीक्षण दस्तावेज़ का विकल्प हैं। कृपया अपनी पूछताछ के साथ EN 10204 2.1, 3.1 या 3.2 के अनुसार मिल प्रमाणपत्र माँगें। निर्णायक सदैव मानक का प्रचलित संस्करण होता है।

Q215A-Z के बारे में पूछताछ

कोटेशन, उपलब्धता, मिल प्रमाणपत्र या तकनीकी प्रश्न — सीधे सामग्री पृष्ठ पर।

पूछताछ शुरू करें

ऑनलाइन डेटा शीट	ग्रेड खोज	सामग्री संख्या	जारी
सामग्री पृष्ठ देखें	सभी ग्रेड खोजें	1.0034	11 सितं 2026