

# 2X12BM5ΦP

18KH12VMBFR के रूप में भी सूचीबद्ध

रासायनिक संघटन, यांत्रिक व भौतिक मान तथा 1 क्षेत्रों के 4 मानक पदनाम।

|                   |         |
|-------------------|---------|
| अन्य पदनाम        | गुण मान |
| 4 1 क्षेत्रों में | 15 दर्ज |

## रासायनिक संघटन


द्रव्यमान अंश (%)

यह मिश्रधातु क्या है



● लोहा — शेष भाग, जिसे कोई मानक कभी नहीं बताता — 85.2 % ● Cr — 12 % ● W — 0.6 % ● Si — 0.5 % ● सूक्ष्म मात्राएँ और अशुद्धियाँ · 1.8 %

लघुगणकीय पैमाना, 0.01 % से 100 % — यहाँ हर मान सीधे तुलनीय है, दशक दर दशक।



यह पैमाना लघुगणकीय है, मिश्रधातु में तत्व के वास्तविक हिस्से के रूप में नहीं — 0.01% और 100% को एक ही चित्र में ईमानदारी से दिखाने का यही एकमात्र तरीका है, और इसका अर्थ है कि यहाँ हर मान किसी भी अन्य मान से तुलनीय है।

## अनुमानित रूपांतरण तापमान

इस ग्रेड का संघटन प्रकाशित मॉडल की सत्यापित सीमा (एक निम्न-मिश्रधातु संघटन विंडो) से बाहर है, इसलिए यहाँ कोई रूपांतरण तापमान अनुमानित नहीं किया गया है।

यांत्रिक गुण

3 अवस्थाओं में 16 मान

| NORMALIZING 1050°C,COOLING AIR,<br>DRAWING 750°C, 3H,COOLING AIR | RM<br>N/mm <sup>2</sup> | RE<br>N/mm <sup>2</sup> | A5<br>% | Z<br>% | KCU<br>kJ/m <sup>2</sup> |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------|--------|--------------------------|
| Ø 30 x 6                                                         | 820                     | 640                     | 17      | 56     | 900                      |
| Ø 219 x 27                                                       | 750                     | 590                     | 15      | 43     | 400                      |
| QUENCHING AND DRAWING                                            | RM<br>N/mm <sup>2</sup> | RE<br>N/mm <sup>2</sup> | A5<br>% | Z<br>% | KCU<br>kJ/m <sup>2</sup> |
| Ø 60                                                             | 740                     | 490                     | 12      | 45     | 390                      |
| अवस्था · आयाम                                                    |                         |                         |         |        | HB                       |
| 18KH12VMBFR ( 18X12BMБФР )<br>(annealing) , Bar GOST 5949-75     |                         |                         |         |        | 229                      |

भौतिक गुण

3 मान

| अवस्था · आयाम      | RHO<br>g/cm <sup>3</sup> | E<br>GPa | ALPHA<br>10 <sup>-6</sup> /K | LAMBDA<br>W/(m·K) |
|--------------------|--------------------------|----------|------------------------------|-------------------|
| 20                 | 7.85                     | 228      | -                            | 27.6              |
| 100                | -                        | -        | 11.15                        | 21.8              |
| 200                | -                        | 215      | 11.13                        | 24                |
| 300                | -                        | 209      | 11.42                        | 25.1              |
| 400                | -                        | 195      | 11.8                         | 26.3              |
| 500                | -                        | 188      | 12                           | 27.2              |
| 600                | -                        | 173      | 12.5                         | 28                |
| 700                | -                        | 155      | 12.65                        | 28.9              |
| 800                | -                        | -        | 11.6                         | -                 |
| गुण                |                          | मान      | इकाई                         |                   |
| रूपांतरण बिंदु Ac1 |                          | 850      | °C                           |                   |
| रूपांतरण बिंदु Ac3 |                          | 930      | °C                           |                   |

प्रौद्योगिक गुण

|               |              |      |
|---------------|--------------|------|
| गुण           | मान          | इकाई |
| वेल्डन क्षमता | is not used. |      |

विभिन्न मानकों में पदनाम

4 पदनाम · 1 समरूप के रूप में प्रलेखित

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| रूस / सीआईएस | 4                    |
| 18KH12VMBFR  | इस ग्रेड का अपना नाम |
| 18X12BM5ΦP   | gost                 |
| 2X12BM5ΦP    | gost                 |
| ЭИ993        | gost                 |

**उपयोग संबंधी सूचना।** ये आँकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मानकों और निर्माता दस्तावेज़ों से हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार संकलित किए गए हैं। ये न तो सामग्री परीक्षण का और न ही EN 10204 के अनुसार निरीक्षण दस्तावेज़ का विकल्प हैं। कृपया अपनी पूछताछ के साथ EN 10204 2.1, 3.1 या 3.2 के अनुसार मिल प्रमाणपत्र माँगें। निर्णायक सदैव मानक का प्रचलित संस्करण होता है।

### 2X12BM5ΦP के बारे में पूछताछ

कोटेशन, उपलब्धता, मिल प्रमाणपत्र या तकनीकी प्रश्न — सीधे सामग्री पृष्ठ पर।

पूछताछ शुरू करें

|                     |                 |                |             |
|---------------------|-----------------|----------------|-------------|
| ऑनलाइन डेटा शीट     | ग्रेड खोज       | सामग्री संख्या | जारी        |
| सामग्री पृष्ठ देखें | सभी ग्रेड खोजें | —              | 19 अग॰ 2026 |