

PK10X18H15-7.2

PK10Kh18N15 के रूप में भी सूचीबद्ध

रासायनिक संघटन, यांत्रिक व भौतिक मान तथा 1 क्षेत्रों के 6 मानक पदनाम।

अन्य पदनाम	गुण मान
6 1 क्षेत्रों में	3 दर्ज

रासायनिक संघटन


द्रव्यमान अंश (%)

यह मिश्रधातु क्या है



● लोहा — शेष भाग, जिसे कोई मानक कभी नहीं बताता — 66.9 % ● Cr — 18 % ● Ni — 15 % ● C — 0.1 %

लघुगणकीय पैमाना, 0.01 % से 100 % — यहाँ हर मान सीधे तुलनीय है, दशक दर दशक।



यह पैमाना लघुगणकीय है, मिश्रधातु में तत्व के वास्तविक हिस्से के रूप में नहीं — 0.01% और 100% को एक ही चित्र में ईमानदारी से दिखाने का यही एकमात्र तरीका है, और इसका अर्थ है कि यहाँ हर मान किसी भी अन्य मान से तुलनीय है।

अनुमानित रूपांतरण तापमान

इस ग्रेड के लिए रूपांतरण तापमान अनुमानित करने हेतु दर्ज संघटन पर्याप्त नहीं है — अनुपस्थित: Mn, Si, Mo।

विभिन्न मानकों में पदनाम

6 पदनाम • 1 समरूप के रूप में प्रलेखित

रूस / सीआईएस	6
PK10Kh18N15 इस ग्रेड का अपना नाम	gost
PK10X18H15	gost
PK10X18H15-6.4	gost
PK10X18H15-6.8	gost
PK10X18H15-7.2	gost
PK10X18H15-7.6	gost

