

सामग्री संख्या EN-JS1102

PK70-6.4

सामग्री संख्या EN-JS1102

EN-GJS-700-2U के रूप में भी सूचीबद्ध

रासायनिक संघटन, यांत्रिक व भौतिक मान तथा 22 क्षेत्रों के 37 मानक पदनाम।

घनत्व	अन्य पदनाम	गुण मान
7.85 g/cm ³	37 22 क्षेत्रों में	1 दर्ज

रासायनिक संघटन

द्रव्यमान अंश (%)

इस सामग्री संख्या के लिए हमारे पास प्रलेखित रासायनिक संघटन उपलब्ध नहीं है।

अनुमानित रूपांतरण तापमान

इस ग्रेड के लिए रूपांतरण तापमान अनुमानित करने हेतु दर्ज संघटन पर्याप्त नहीं है — अनुपस्थित: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo।

यांत्रिक गुण

1 अवस्थाओं में 4 मान

अवस्था · आयाम	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	HB
Casting, GOST 7293-85	700	420	2	—
GOST 7293-85	—	—	—	228–302

भौतिक गुण

1 मान

गुण	मान	इकाई
घनत्व	7.85	g/cm ³

विभिन्न मानकों में पदनाम

37 पदनाम · 2 समरूप के रूप में प्रलेखित

रूस / सीआईएस		10	फ्रांस		1
PK70		gost	FGS 700-2		afnor
R12MF5-MP		gost	अंतरराष्ट्रीय		
VCH70		gost			
ВЧ70		gost	700-2		iso
ДИ70-МП		gost	जापान		
ПК70-6.0		gost			
ПК70-6.4		gost	FCD700		jis
ПК70-6.8		gost	इटली		
ПК70-7.4		gost			
P12MΦ5-МП		gost	GS 700-2		uni
यूरोप		2	स्वीडन		1
EN-GJS-700-2U	इस ग्रेड का अपना नाम	din-en	07 37-01		ss
GGG-70	इस ग्रेड का अपना नाम	din-en	चेकिया		
यूनाइटेड किंगडम		2			
700/2		bs	422307		csn
SNG 700		bs	लैटिन अमेरिका		
स्पेन		2			
FGE70-2		une	FMNP70002		copant
FGS 70-2		une	हंगरी		
चीन		2			
QT700-18		gb	GoV70		msz
QT700-2		gb	ऑस्ट्रेलिया / न्यूज़ीलैंड		
पोलैंड		2			
Zs70002		pn	700-2		as-nzs
ZS7002		pn	रोमानिया		
ऑस्ट्रिया		2			
GGG700		onorm	FGN70-3		stas
SG70		onorm	बुल्गारिया		
संयुक्त राज्य		1			
100-70-03		aisi-sae	700-2		bds
			बेल्जियम		
			FNG70-2		nbn
			नीदरलैंड		
			GN70		nen
			फ़िनलैंड		
			GRP700		sfs

उपयोग संबंधी सूचना। ये आँकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मानकों और निर्माता दस्तावेज़ों से हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार संकलित किए गए हैं। ये न तो सामग्री परीक्षण का और न ही EN 10204 के अनुसार निरीक्षण दस्तावेज़ का विकल्प हैं। कृपया अपनी पूछताछ के साथ EN 10204 2.1, 3.1 या 3.2 के अनुसार मिल प्रमाणपत्र माँगें। निर्णायक सदैव मानक का प्रचलित संस्करण होता है।

PK70-6.4 के बारे में पूछताछ

कोटेशन, उपलब्धता, मिल प्रमाणपत्र या तकनीकी प्रश्न — सीधे सामग्री पृष्ठ पर।

पूछताछ शुरू करें

ऑनलाइन डेटा शीट	ग्रेड खोज	सामग्री संख्या	जारी
सामग्री पृष्ठ देखें	सभी ग्रेड खोजें	EN-JS1102	11 सित॰ 2026