

सामग्री संख्या EN-JS1102

PK70-7.4

सामग्री संख्या EN-JS1102

EN-GJS-700-2U के रूप में भी सूचीबद्ध

रासायनिक संघटन, यांत्रिक व भौतिक मान तथा 22 क्षेत्रों के 37 मानक पदनाम।

घनत्व	अन्य पदनाम	गुण मान
7.85 g/cm ³	37 22 क्षेत्रों में	1 दर्ज

रासायनिक संघटन

द्रव्यमान अंश (%)

इस सामग्री संख्या के लिए हमारे पास प्रलेखित रासायनिक संघटन उपलब्ध नहीं है।

अनुमानित रूपांतरण तापमान

इस ग्रेड के लिए रूपांतरण तापमान अनुमानित करने हेतु दर्ज संघटन पर्याप्त नहीं है — अनुपस्थित: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo।

यांत्रिक गुण

1 अवस्थाओं में 4 मान

अवस्था · आयाम	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	HB
Casting, GOST 7293-85	700	420	2	—
GOST 7293-85	—	—	—	228–302

भौतिक गुण

1 मान

गुण	मान	इकाई
घनत्व	7.85	g/cm ³

विभिन्न मानकों में पदनाम

37 पदनाम · 2 समरूप के रूप में प्रलेखित

रूस / सीआईएस	10	फ्रांस	1
PK70	gost	FGS 700-2	afnor
R12MF5-MP	gost		
VCH70	gost	अंतरराष्ट्रीय	1
BЧ70	gost	700-2	iso
ДИ70-МП	gost		
ПК70-6.0	gost	जापान	1
ПК70-6.4	gost	FCD700	jis
ПК70-6.8	gost		
ПК70-7.4	gost	इटली	1
P12MΦ5-МП	gost	GS 700-2	uni
यूरोप	2	स्वीडन	1
EN-GJS-700-2U इस ग्रेड का अपना नाम	din-en	07 37-01	ss
GGG-70 इस ग्रेड का अपना नाम	din-en		
		चेकिया	1
यूनाइटेड किंगडम	2	422307	csn
700/2	bs		
SNG 700	bs	लैटिन अमेरिका	1
		FMNP70002	copant
स्पेन	2		
FGE70-2	une	हंगरी	1
FGS 70-2	une	GoV70	msz
चीन	2	ऑस्ट्रेलिया / न्यूज़ीलैंड	1
QT700-18	gb	700-2	as-nzs
QT700-2	gb		
		रोमानिया	1
पोलैंड	2	FGN70-3	stas
Zs70002	pn		
ZS7002	pn	बुल्गारिया	1
		700-2	bds
ऑस्ट्रिया	2		
GGG700	onorm	बेल्जियम	1
SG70	onorm	FNG70-2	nbn
संयुक्त राज्य	1	नीदरलैंड	1
100-70-03	aisi-sae	GN70	nen
		फ़िनलैंड	1
		GRP700	sfs

उपयोग संबंधी सूचना। ये आँकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मानकों और निर्माता दस्तावेज़ों से हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार संकलित किए गए हैं। ये न तो सामग्री परीक्षण का और न ही EN 10204 के अनुसार निरीक्षण दस्तावेज़ का विकल्प हैं। कृपया अपनी पूछताछ के साथ EN 10204 2.1, 3.1 या 3.2 के अनुसार मिल प्रमाणपत्र माँगें। निर्णायक सदैव मानक का प्रचलित संस्करण होता है।

PK70-7.4 के बारे में पूछताछ

कोटेशन, उपलब्धता, मिल प्रमाणपत्र या तकनीकी प्रश्न — सीधे सामग्री पृष्ठ पर।

पूछताछ शुरू करें

ऑनलाइन डेटा शीट	ग्रेड खोज	सामग्री संख्या	जारी
सामग्री पृष्ठ देखें	सभी ग्रेड खोजें	EN-JS1102	26 अग 2026