

सामग्री संख्या 1.0461 • श्रेणी 1.0

# E235-D

सामग्री संख्या 1.0461

S255N के रूप में भी सूचीबद्ध


रासायनिक संघटन, यांत्रिक व भौतिक मान तथा 5 क्षेत्रों के 18 मानक पदनाम।

|            |                    |         |
|------------|--------------------|---------|
| घनत्व      | अन्य पदनाम         | गुण मान |
| 7.85 g/cm³ | 18 5 क्षेत्रों में | 14 दर्ज |

## रासायनिक संघटन

द्रव्यमान अंश (%)

यह मिश्रधातु क्या है



यह पैमाना लघुगणकीय है, मिश्रधातु में तत्व के वास्तविक हिस्से के रूप में नहीं — 0.01% और 100% को एक ही चित्र में ईमानदारी से दिखाने का यही एकमात्र तरीका है, और इसका अर्थ है कि यहाँ हर मान किसी भी अन्य मान से तुलनीय है।

अनुमानित रूपांतरण तापमान

संघटन से परिकलित · °C

|                        |                        |                        |                       |
|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| अनुमानित AE3<br>816 °C | अनुमानित AE1<br>716 °C | अनुमानित ACM<br>418 °C | अनुमानित BS<br>563 °C |
|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|

यांत्रिक गुण

1 अवस्थाओं में 6 मान

| अवस्था · आयाम               | RM<br>N/mm <sup>2</sup> | RE<br>N/mm <sup>2</sup> | A5<br>% |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|---------|
| Rolled stock, GOST 535-2005 | 390-570                 | 245                     | 24      |
| Sheet trick, GOST 14637-89  | 390-570                 | 245-255                 | 23-24   |

भौतिक गुण

2 मान

| अवस्था · आयाम |      | RHO<br>g/cm <sup>3</sup> |
|---------------|------|--------------------------|
| 20            |      | 7.85                     |
| गुण           | मान  | इकाई                     |
| घनत्व         | 7.85 | g/cm <sup>3</sup>        |

प्रौद्योगिक गुण

| गुण           | मान                  | इकाई |
|---------------|----------------------|------|
| वैल्डन क्षमता | without limitations. |      |

विभिन्न मानकों में पदनाम

18 पदनाम · 4 समरूप के रूप में प्रलेखित

| संयुक्त राज्य | 6                           | जापान        | 4                              |
|---------------|-----------------------------|--------------|--------------------------------|
| K01800        | इस ग्रेड का अपना नाम<br>uns | SM400B       | jis                            |
| K02202        | इस ग्रेड का अपना नाम<br>uns | SM400C       | jis                            |
| GradeB        | aisi-sae                    | SM41B        | jis                            |
| K02101        | aisi-sae                    | SM41C        | jis                            |
| K02102        | aisi-sae                    |              |                                |
| K02301        | aisi-sae                    | यूरोप        | 2                              |
|               |                             | S255N        | इस ग्रेड का अपना नाम<br>din-en |
| अंतरराष्ट्रीय | 4                           | StE 255      | इस ग्रेड का अपना नाम<br>din-en |
| E235-C        | iso                         |              |                                |
| E235-D        | iso                         | रूस / सीआईएस | 2                              |
| Fe360-C       | iso                         | St3Gsp       | gost                           |
| Fe360-D       | iso                         | Ct3Гcn       | gost                           |

**उपयोग संबंधी सूचना।** ये आँकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मानकों और निर्माता दस्तावेज़ों से हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार संकलित किए गए हैं। ये न तो सामग्री परीक्षण का और न ही EN 10204 के अनुसार निरीक्षण दस्तावेज़ का विकल्प हैं। कृपया अपनी पूछताछ के साथ EN 10204 2.1, 3.1 या 3.2 के अनुसार मिल प्रमाणपत्र माँगें। निर्णायक सदैव मानक का प्रचलित संस्करण होता है।

### E235-D के बारे में पूछताछ

कोटेशन, उपलब्धता, मिल प्रमाणपत्र या तकनीकी प्रश्न — सीधे सामग्री पृष्ठ पर।

पूछताछ शुरू करें

|                     |                 |                |              |
|---------------------|-----------------|----------------|--------------|
| ऑनलाइन डेटा शीट     | ग्रेड खोज       | सामग्री संख्या | जारी         |
| सामग्री पृष्ठ देखें | सभी ग्रेड खोजें | 1.0461         | 11 सित॰ 2026 |