

सामग्री संख्या EN-JL1020

FC15

सामग्री संख्या EN-JL1020

EN-GJL-150 के रूप में भी सूचीबद्ध

रासायनिक संघटन, यांत्रिक व भौतिक मान तथा 22 क्षेत्रों के 37 मानक पदनाम।

घनत्व	अन्य पदनाम	गुण मान
7.85 g/cm ³	37 22 क्षेत्रों में	2 दर्ज

रासायनिक संघटन

द्रव्यमान अंश (%)

इस सामग्री संख्या के लिए हमारे पास प्रलेखित रासायनिक संघटन उपलब्ध नहीं है।

अनुमानित रूपांतरण तापमान

इस ग्रेड के लिए रूपांतरण तापमान अनुमानित करने हेतु दर्ज संघटन पर्याप्त नहीं है — अनुपस्थित: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo।

भौतिक गुण

2 मान

गुण	मान	इकाई
घनत्व	7.85	g/cm ³
nu	0.26	

विभिन्न मानकों में पदनाम

37 पदनाम • 4 समरूप के रूप में प्रलेखित

संयुक्त राज्य	6	यूनाइटेड किंगडम	3
F11401 इस ग्रेड का अपना नाम	uns	150	bs
F11701 इस ग्रेड का अपना नाम	uns	Gr.150	bs
A48-25B	aisi-sae	Grade 150	bs
C1.25B	aisi-sae		
No 25 B	aisi-sae		
No.25	aisi-sae		

स्वीडन	3
0115	ss
0115-00	ss
O115	ss
यूरोप	2
EN-GJL-150 इस ग्रेड का अपना नाम	din-en
GG-15 इस ग्रेड का अपना नाम	din-en
फ़्रांस	2
FGL150	afnor
Ft 15 D	afnor
जापान	2
FC15	jis
FC150	jis
रूस / सीआईएस	2
SCH15	gost
C415	gost
पोलैंड	2
Z115	pn
ZI150	pn
ऑस्ट्रिया	2
GG15	onorm
GG150	onorm
स्पेन	1
FG15	une
अंतरराष्ट्रीय	1
150	iso

चीन	1
HT150	gb
इटली	1
G15	uni
चेकिया	1
422415	csn
लैटिन अमेरिका	1
FG150	copant
हंगरी	1
OV15	msz
रोमानिया	1
FC150	stas
ऑस्ट्रेलिया / न्यूज़ीलैंड	1
T150	as-nzs
बुल्गारिया	1
Vch15	bds
बेल्जियम	1
FGG15	nbn
नीदरलैंड	1
GG15	nen
ताइवान	1
FC150	cns

उपयोग संबंधी सूचना। ये आँकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मानकों और निर्माता दस्तावेज़ों से हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार संकलित किए गए हैं। ये न तो सामग्री परीक्षण का और न ही EN 10204 के अनुसार निरीक्षण दस्तावेज़ का विकल्प हैं। कृपया अपनी पूछताछ के साथ EN 10204 2.1, 3.1 या 3.2 के अनुसार मिल प्रमाणपत्र माँगें। निर्णायक सदैव मानक का प्रचलित संस्करण होता है।

FC15 के बारे में पूछताछ

कोटेशन, उपलब्धता, मिल प्रमाणपत्र या तकनीकी प्रश्न — सीधे सामग्री पृष्ठ पर।

पूछताछ शुरू करें

ऑनलाइन डेटा शीट	ग्रेड खोज	सामग्री संख्या	जारी
सामग्री पृष्ठ देखें	सभी ग्रेड खोजें	EN-JL1020	2 सित॰ 2026