

सामग्री संख्या 1.0402 · श्रेणी 1.0

STKM12A-S

सामग्री संख्या 1.0402

C22 के रूप में भी सूचीबद्ध

रासायनिक संघटन, यांत्रिक व भौतिक मान तथा 24 क्षेत्रों के 94 मानक पदनाम।

घनत्व	अन्य पदनाम	गुण मान
7.85 g/cm ³	94 24 क्षेत्रों में	9 दर्ज

रासायनिक संघटन


द्रव्यमान अंश (%)

यह मिश्रधातु क्या है



● लोहा — शेष भाग, जिसे कोई मानक कभी नहीं बताता — 97.9 % ● Mn — 0.6 % ● Si — 0.4 % ● Cr — 0.4 % ● सूक्ष्म मात्राएँ और अशुद्धियाँ · 0.8 %

लघुगणकीय पैमाना, 0.01 % से 100 % — यहाँ हर मान सीधे तुलनीय है, दशक दर दशक।



यह पैमाना लघुगणकीय है, मिश्रधातु में तत्व के वास्तविक हिस्से के रूप में नहीं — 0.01% और 100% को एक ही चित्र में ईमानदारी से दिखाने का यही एकमात्र तरीका है, और इसका अर्थ है कि यहाँ हर मान किसी भी अन्य मान से तुलनीय है।

अनुमानित रूपांतरण तापमान

संघटन से परिकलित · °C

अनुमानित AE3	अनुमानित AE1	अनुमानित ACM	अनुमानित BS
812 °C	725 °C	465 °C	575 °C

1 अवस्थाओं में 2 मान

1 मान

94 पदनाम · 7 समरूप के रूप में प्रलेखित

यूनाइटेड किंगडम	14	फ्रांस	12
050A20	bs	1C22	afnor
055M15	bs	2C22	afnor
055M15-EN2C	bs	AF42	afnor
070M20	bs	AF42C20	afnor
070M26	bs	C20	afnor
1449-22CS	bs	C22	afnor
1449-22HS	bs	C22E	afnor
1C22	bs	C25E	afnor
22HS	bs	CC20	afnor
2C	bs	XC15	afnor
430	bs	XC18	afnor
C22	bs	XC25	afnor
C22E	bs		
EN2C	bs	जापान	8
संयुक्त राज्य	13	S20C	jis
G10200 इस ग्रेड का अपना नाम	uns	S20CK	jis
G10220 इस ग्रेड का अपना नाम	uns	S22C	jis
G10230 इस ग्रेड का अपना नाम	uns	STB410	jis
1020 इस ग्रेड का अपना नाम	aisi-sae	STKM12A	jis
1022 इस ग्रेड का अपना नाम	aisi-sae	STKM12A-S	jis
1023 इस ग्रेड का अपना नाम	aisi-sae	STKM13B	jis
1024	aisi-sae	STKM13B-W	jis
G10200	aisi-sae	इटली	8
G10230	aisi-sae	C18	uni
H10200	aisi-sae	C20	uni
M1020	aisi-sae	C21	uni
M1023	aisi-sae	C22	uni
SAE1020	aisi-sae	C22E	uni
		C22R	uni
		C25	uni
		C25E	uni

स्पेन	5	पोलैंड	2
1C22	une	20	pn
C22	une	K18	pn
C25k	une		
F.112	une	हंगरी	2
F.1120	une	A45.47	msz
		C22E	msz
चीन	4		
20	gb	रोमानिया	2
20G	gb	OLC20	stas
20R	gb	OLC20X	stas
20Z	gb		
ऑस्ट्रेलिया / न्यूज़ीलैंड	3	बेल्जियम	2
1020	as-nzs	C25-1	nbn
K1018	as-nzs	C25-2	nbn
M1020	as-nzs		
बुल्गारिया	3	अंतरराष्ट्रीय	1
20	bds	C25	iso
C22	bds		
C22E	bds	स्वीडन	1
		1450	ss
दक्षिण कोरिया	3	लैटिन अमेरिका	1
SM20C	ks	1020	copant
SM20CK	ks		
SM22C	ks	स्लोवाकिया	1
		12 024	stn
यूरोप	2	सर्बिया	1
1.0402	din-en	Č.1330	srps
C22 इस ग्रेड का अपना नाम	din-en		
रूस / सीआईएस	2	क्रोएशिया	1
20	gost	Č.1330	hrn
st 20	gost		
चेकिया	2	स्विट्ज़रलैंड	1
12022	csn	Ck22	snv
12024	csn		

उपयोग संबंधी सूचना। ये आँकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मानकों और निर्माता दस्तावेज़ों से हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार संकलित किए गए हैं। ये न तो सामग्री परीक्षण का और न ही EN 10204 के अनुसार निरीक्षण दस्तावेज़ का विकल्प हैं। कृपया अपनी पूछताछ के साथ EN 10204 2.1, 3.1 या 3.2 के अनुसार मिल प्रमाणपत्र माँगें। निर्णायक सदैव मानक का प्रचलित संस्करण होता है।

STKM12A-S के बारे में पूछताछ

कोटेशन, उपलब्धता, मिल प्रमाणपत्र या तकनीकी प्रश्न — सीधे सामग्री पृष्ठ पर।

पूछताछ शुरू करें

ऑनलाइन डेटा शीट	ग्रेड खोज	सामग्री संख्या	जारी
सामग्री पृष्ठ देखें	सभी ग्रेड खोजें	1.0402	22 सित॰ 2026