

सामग्री संख्या 1.3339 · श्रेणी 1.3

SKH9

सामग्री संख्या 1.3339

HS 6-5-2 के रूप में भी सूचीबद्ध

रासायनिक संघटन, यांत्रिक व भौतिक मान तथा 15 क्षेत्रों के 21 मानक पदनाम।

घनत्व	अन्य पदनाम	गुण मान
7.85 g/cm ³	21 15 क्षेत्रों में	12 दर्ज

रासायनिक संघटन


द्रव्यमान अंश (%)

यह मिश्रधातु क्या है



● लोहा — शेष भाग, जिसे कोई मानक कभी नहीं बताता — 80.9 % ● W — 6.3 % ● Mo — 5 % ● Cr — 4.2 % ● सूक्ष्म मात्राएँ और अशुद्धियाँ · 3.7 %

लघुगणकीय पैमाना, 0.01 % से 100 % — यहाँ हर मान सीधे तुलनीय है, दशक दर दशक।



यह पैमाना लघुगणकीय है, मिश्रधातु में तत्व के वास्तविक हिस्से के रूप में नहीं — 0.01% और 100% को एक ही चित्र में ईमानदारी से दिखाने का यही एकमात्र तरीका है, और इसका अर्थ है कि यहाँ हर मान किसी भी अन्य मान से तुलनीय है।

अनुमानित रूपांतरण तापमान

इस ग्रेड के लिए रूपांतरण तापमान अनुमानित करने हेतु दर्ज संघटन पर्याप्त नहीं है — अनुपस्थित: Nil

यांत्रिक गुण

3 अवस्थाओं में 3 मान

SOFT ANNEALED	HB
Soft annealed	262
अवस्था · आयाम	HB
(annealing) , GOST 19265-73	255
अवस्था · आयाम	HB
Annealed	262

भौतिक गुण

3 मान

गुण	मान	इकाई
घनत्व	7.85	g/cm³
रूपांतरण बिंदु Ac1	815	°C
रूपांतरण बिंदु Ar1	730	°C

विभिन्न मानकों में पदनाम

21 पदनाम · 3 समरूप के रूप में प्रलेखित

यूरोप	3	जापान	1
HS 6-5-2 इस ग्रेड का अपना नाम	din-en	SKH51	jis
HS6-5-2 इस ग्रेड का अपना नाम	din-en		
S6-5-2	din-en	चीन	1
		W6Mo5Cr4V2	gb
संयुक्त राज्य	3	रूस / सीआईएस	1
T11302	uns	R6M5	gost
M2	aisi-sae		
M2	astm	इटली	1
अंतरराष्ट्रीय	2	HS6-5-2	uni
HS6-5-2	iso		
HS6-5-2C	iso	स्वीडन	1
		2722	ss
दक्षिण कोरिया	2	चेकिया	1
SKH51 इस ग्रेड का अपना नाम	ks	19830	csn
SKH9	ks		
यूनाइटेड किंगडम	1	स्लोवाकिया	1
BM2	bs	19 830	stn
फ़्रांस	1	पोलैंड	1
Z85WDCV06-05-04-02	afnor	SW7M	pn

ऑस्ट्रिया	1
S600	onorm

उपयोग संबंधी सूचना। ये आँकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मानकों और निर्माता दस्तावेज़ों से हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार संकलित किए गए हैं। ये न तो सामग्री परीक्षण का और न ही EN 10204 के अनुसार निरीक्षण दस्तावेज़ का विकल्प हैं। कृपया अपनी पूछताछ के साथ EN 10204 2.1, 3.1 या 3.2 के अनुसार मिल प्रमाणपत्र माँगें। निर्णायक सदैव मानक का प्रचलित संस्करण होता है।

SKH9 के बारे में पूछताछ

कोटेशन, उपलब्धता, मिल प्रमाणपत्र या तकनीकी प्रश्न — सीधे सामग्री पृष्ठ पर।

पूछताछ शुरू करें

ऑनलाइन डेटा शीट	ग्रेड खोज	सामग्री संख्या	जारी
सामग्री पृष्ठ देखें	सभी ग्रेड खोजें	1.3339	15 सित॰ 2026