

सामग्री संख्या 1.4301 · श्रेणी 1.4

SUS304

सामग्री संख्या 1.4301

X 5 CrNi 18 9 के रूप में भी सूचीबद्ध

रासायनिक संघटन, यांत्रिक व भौतिक मान तथा 22 क्षेत्रों के 170 मानक पदनाम।

घनत्व	अन्य पदनाम	गुण मान
7.9 g/cm³	170 22 क्षेत्रों में	10 दर्ज

रासायनिक संघटन


द्रव्यमान अंश (%)

यह मिश्रधातु क्या है



● लोहा — शेष भाग, जिसे कोई मानक कभी नहीं बताता — 69 % ● Cr — 18.5 % ● Ni — 9.3 % ● Mn — 2 % ● सूक्ष्म मात्राएँ और अशुद्धियाँ · 1.2 %

लघुगणकीय पैमाना, 0.01 % से 100 % — यहाँ हर मान सीधे तुलनीय है, दशक दर दशक।



यह पैमाना लघुगणकीय है, मिश्रधातु में तत्व के वास्तविक हिस्से के रूप में नहीं — 0.01% और 100% को एक ही चित्र में ईमानदारी से दिखाने का यही एकमात्र तरीका है, और इसका अर्थ है कि यहाँ हर मान किसी भी अन्य मान से तुलनीय है।

अनुमानित रूपांतरण तापमान

इस ग्रेड के लिए रूपांतरण तापमान अनुमानित करने हेतु दर्ज संघटन पर्याप्त नहीं है — अनुपस्थित: Mo।

यांत्रिक गुण

9 अवस्थाओं में 37 मान

अवस्था · आयाम	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	Z %	HB
Pipe cooling strain, GOST 9941-81	529	–	37	–	–
Pipe hot strain, GOST 9940-81	510	–	40	–	–
Bar cold-worked , GOST 18907-73	880–930	–	–	–	–
Bar, GOST 18907-73	640–780	–	20	–	–
Forging, GOST 25054-81	470	196	38–40	45–50	–
Sheet thin, GOST 5582-75	740–930	–	25	–	–
Sheet thin cold-worked , GOST 5582-75	930	–	10	–	–
08KH18N10 (08X18H10) , Forging GOST 25054-81	–	–	–	–	170

अवस्था · आयाम	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A %	HB	HRB	HV
Plate/Sheet Hot-rolled	520	205	40	–	–	–
Hot-rolled	–	–	–	187	90	200
COLD ROLLED						HV
Cold rolled						220–450
SOFT ANNEALED						HB
Soft annealed						215
SOLUTION ANNEALED						HB
Solution annealed						200

QUENCHING 1020 - 1100°C	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	Z %
Ø 60	470	196	40	55

अवस्था · आयाम	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %
Sheet trick, GOST 7350-77	510	205	43

अवस्था · आयाम	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %
Sheet thin, GOST 5582-75	510	185	45

अवस्था · आयाम	RM N/mm ²	A5 %
Sheet thin, GOST 4986-79	530	20–40

भौतिक गुण

2 मान

अवस्था · आयाम	RHO g/cm³	E GPa	ALPHA 10^-6/K	LAMBDA W/(m·K)	CP J/(kg·K)	RHO_EL nΩ·m
20	7.85	196	–	17	–	800
100	–	–	16	–	504	–
200	–	–	17	–	–	–
300	–	–	17	–	–	–
400	–	–	18	–	–	–
500	–	–	18	–	–	–
गुण			मान	इकाई		
घनत्व			7.9	g/cm³		

प्रौद्योगिक गुण

गुण	मान	इकाई
वेल्डन क्षमता	without limitations.	

ऊष्मा उपचार

3 विधियाँ

चरण	तापमान	माध्यम
source joins the operations with □ (or)		
शमन	तापमान नहीं बताया गया	—
विलयन अनीलन	1010–1150 °C	जल
source joins the operations with □ (or)		
शमन	तापमान नहीं बताया गया	—
विलयन अनीलन	तापमान नहीं बताया गया	—
विलयन अनीलन	तापमान नहीं बताया गया	—

विभिन्न मानकों में पदनाम

170 पदनाम · 9 समरूप के रूप में प्रलेखित

संयुक्त राज्य	75	A493	astm
S30300	uns	A511	astm
S30400 इस ग्रेड का अपना नाम	uns	A554	astm
S30403	uns	A580	astm
S30451 इस ग्रेड का अपना नाम	uns	A593	astm
S30453	uns	A632	astm
S30500	uns	A666	astm
303	aisi-sae	A688	astm
30304	aisi-sae	A738	astm
304 इस ग्रेड का अपना नाम	aisi-sae	A774	astm
304H	aisi-sae	A793	astm
304L	aisi-sae	A813	astm
304LN	aisi-sae	A814	astm
304N इस ग्रेड का अपना नाम	aisi-sae	A836	astm
305	aisi-sae	A837	astm
S30400	aisi-sae	A851	astm
A 182 Grade F304	astm	A879	astm
A 312 Grade TP304	astm	A880	astm
A 403 Grade WP304	astm	A899	astm
A 479 304 इस ग्रेड का अपना नाम	astm	A908	astm
A1012	astm	A924	astm
A1022	astm	A943	astm
A1049	astm	A965	astm
A182	astm	A988	astm
A182 F 304 इस ग्रेड का अपना नाम	astm	F1667	astm
A193	astm	F2215	astm
A194	astm	TP304	astm
A213	astm	TP304L	astm
A240	astm		
A249	astm	यूनाइटेड किंगडम	18
A269	astm	302 S 17	bs
A270	astm	304 S 40	bs
A276	astm	304S11	bs
A312	astm	304S15	bs
A313	astm	304S15 EN 58E	bs
A314	astm	304S16	bs
A320	astm	304S17	bs
A336	astm	304S18	bs
A358	astm	304S25	bs
A368	astm	304S31	bs
A376	astm	801	bs
A403	astm	En 58 E	bs
A409	astm	LW 13	bs
A430	astm	LW 15	bs
A473	astm	LW 21	bs
A478	astm	LWCF 13	bs
A479	astm	LWCF 15	bs
A492	astm	LWCF 21	bs

संयुक्त राज्य / एयरोस्पेस	17	रूस / सीआईएस	8
5501	ams	07Ch18N10	gost
5511	ams	08Ch18N10	gost
5513	ams	08KH18N10	gost
5560	ams	08X18H10	gost
5563	ams	08X18H10	gost
5564	ams	0X18H10	gost
5565	ams	PR0Kh18N10	gost
5566	ams	ct.08X18H10	gost
5567	ams		
5639	ams	स्पेन	6
5697	ams	F.3451	une
5857	ams	F.3451-X5CrNi18-10	une
5868	ams	F.3504	une
5910	ams	F.3541	une
5911	ams	F.3551	une
5912	ams	X5CrNi18-10	une
5913	ams		
जापान	11	चीन	4
SUS 304	jis	0Cr18Ni9	gb
SUS 304-CSP	jis	0Cr19Ni9	gb
SUS 304A	jis	0Cr19Ni9N	gb
SUS 304FB	jis	OCr18Ni9	gb
SUS 304N1	jis	यूरोप	3
SUS 304TB	jis	1.4301	din-en
SUS 304TBS	jis	X 5 CrNi 18 9 इस ग्रेड का अपना नाम	din-en
SUS 304TKA	jis	X5CrNi18-10 इस ग्रेड का अपना नाम	din-en
SUS 304TKC	jis		
SUS 304TP	jis	स्वीडन	3
SUS F 304	jis	2332	ss
		2333	ss
		2333-02	ss
फ़्रांस	10	इटली	2
304F00	afnor	X3CrNi18-10	uni
AFNOT Z7CN18-09 इस ग्रेड का अपना नाम	afnor	X5CrNi18-10	uni
X5CrNi18-10	afnor		
Z4CN19-10FF	afnor	पोलैंड	2
Z5CN17-08	afnor	00H18N10	pn
Z5CN18-09	afnor	0H18N9	pn
Z5CN18-10	afnor		
Z5CN19-09	afnor	ऑस्ट्रिया	2
Z6CN18.09	afnor	X5CrNi18-10OS	onorm
Z7CN18-09	afnor	X5CrNi18-10S	onorm
		अंतरराष्ट्रीय	1
		X5CrNi18-10	iso

चेकिया	1	पूर्व यूगोस्लाविया	1
17240	csn	Č.4580	jus
स्लोवाकिया	1	ऑस्ट्रेलिया / न्यूज़ीलैंड	1
17 240	stn	304	as-nzs
ब्राज़ील	1	फ़िनलैंड	1
304	abnt	725	sfs
सर्बिया	1	दक्षिण कोरिया	1
Č.4580	srps	SUS304	ks

उपयोग संबंधी सूचना। ये आँकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मानकों और निर्माता दस्तावेज़ों से हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार संकलित किए गए हैं। ये न तो सामग्री परीक्षण का और न ही EN 10204 के अनुसार निरीक्षण दस्तावेज़ का विकल्प हैं। कृपया अपनी पूछताछ के साथ EN 10204 2.1, 3.1 या 3.2 के अनुसार मिल प्रमाणपत्र माँगें। निर्णायक सदैव मानक का प्रचलित संस्करण होता है।

SUS304 के बारे में पूछताछ

कोटेशन, उपलब्धता, मिल प्रमाणपत्र या तकनीकी प्रश्न — सीधे सामग्री पृष्ठ पर।

पूछताछ शुरू करें

ऑनलाइन डेटा शीट	ग्रेड खोज	सामग्री संख्या	जारी
सामग्री पृष्ठ देखें	सभी ग्रेड खोजें	1.4301	8 सित॰ 2026