

सामग्री संख्या 1.6562 · श्रेणी 1.6

Ç 4340

सामग्री संख्या 1.6562

40 NiCrMo 8 4 के रूप में भी सूचीबद्ध

रासायनिक संघटन, यांत्रिक व भौतिक मान तथा 9 क्षेत्रों के 33 मानक पदनाम।

घनत्व	अन्य पदनाम	गुण मान
7.85 g/cm³	33 9 क्षेत्रों में	10 दर्ज

रासायनिक संघटन


द्रव्यमान अंश (%)

यह मिश्रधातु क्या है



● लोहा — शेष भाग, जिसे कोई मानक कभी नहीं बताता — 95.5 % ● Ni — 1.8 % ● Cr — 0.8 % ● Mn — 0.8 % ● सूक्ष्म मात्राएँ और अशुद्धियाँ · 1.1 %

लघुगणकीय पैमाना, 0.01 % से 100 % — यहाँ हर मान सीधे तुलनीय है, दशक दर दशक।



यह पैमाना लघुगणकीय है, मिश्रधातु में तत्व के वास्तविक हिस्से के रूप में नहीं — 0.01% और 100% को एक ही चित्र में ईमानदारी से दिखाने का यही एकमात्र तरीका है, और इसका अर्थ है कि यहाँ हर मान किसी भी अन्य मान से तुलनीय है।

अनुमानित रूपांतरण तापमान

संघटन से परिकलित · °C

अनुमानित AE3	अनुमानित AE1	अनुमानित ACM	अनुमानित BS
741 °C	711 °C	619 °C	501 °C

भौतिक गुण

1 मान

गुण	मान	इकाई
घनत्व	7.85	g/cm³

विभिन्न मानकों में पदनाम

33 पदनाम · 9 समरूप के रूप में प्रलेखित

संयुक्त राज्य	13	यूरोप	2
G43370 इस ग्रेड का अपना नाम	uns	40 NiCrMo 8 4 इस ग्रेड का अपना नाम	din-en
G43376 इस ग्रेड का अपना नाम	uns	40NiCrMo8-4 इस ग्रेड का अपना नाम	din-en
G43406	uns	यूनाइटेड किंगडम	2
H43406 इस ग्रेड का अपना नाम	uns	817M40	bs
K24064 इस ग्रेड का अपना नाम	uns	S155	bs
4337 इस ग्रेड का अपना नाम	aisi-sae	रूस / सीआईएस	2
4340	aisi-sae	40ChN2MA	gost
E4337 इस ग्रेड का अपना नाम	aisi-sae	40KhN2MA	gost
E4340	aisi-sae	इटली	2
E4340 Mod	aisi-sae	40 NiCrMo 7	uni
E4340H इस ग्रेड का अपना नाम	aisi-sae	NCM 4	uni
A322	astm	पोलैंड	2
A331	astm	34HNM	pn
संयुक्त राज्य / एयरोस्पेस	8	40HNMA	pn
6257	ams	फ्रांस	1
6359	ams	40 NCD 7	afnor
6409	ams	तुर्किये	1
6414	ams	Ç 4340	mke
6415	ams		
6417	ams		
6419	ams		
6484	ams		

उपयोग संबंधी सूचना। ये आँकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मानकों और निर्माता दस्तावेज़ों से हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार संकलित किए गए हैं। ये न तो सामग्री परीक्षण का और न ही EN 10204 के अनुसार निरीक्षण दस्तावेज़ का विकल्प हैं। कृपया अपनी पूछताछ के साथ EN 10204 2.1, 3.1 या 3.2 के अनुसार मिल प्रमाणपत्र माँगें। निर्णायक सदैव मानक का प्रचलित संस्करण होता है।

Ç 4340 के बारे में पूछताछ

कोटेशन, उपलब्धता, मिल प्रमाणपत्र या तकनीकी प्रश्न — सीधे सामग्री पृष्ठ पर।

पूछताछ शुरू करें

ऑनलाइन डेटा शीट	ग्रेड खोज	सामग्री संख्या	जारी
सामग्री पृष्ठ देखें	सभी ग्रेड खोजें	1.6562	3 सित॰ 2026