

सामग्री संख्या EN-JL1060

FG35

सामग्री संख्या EN-JL1060

EN-GJL-350 के रूप में भी सूचीबद्ध

रासायनिक संघटन, यांत्रिक व भौतिक मान तथा 21 क्षेत्रों के 35 मानक पदनाम।

घनत्व	अन्य पदनाम	गुण मान
7.85 g/cm ³	35 21 क्षेत्रों में	2 दर्ज

रासायनिक संघटन

द्रव्यमान अंश (%)

इस सामग्री संख्या के लिए हमारे पास प्रलेखित रासायनिक संघटन उपलब्ध नहीं है।

अनुमानित रूपांतरण तापमान

इस ग्रेड के लिए रूपांतरण तापमान अनुमानित करने हेतु दर्ज संघटन पर्याप्त नहीं है — अनुपस्थित: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo।

यांत्रिक गुण

1 अवस्थाओं में 2 मान

अवस्था · आयाम	RM N/mm ²	HB
Casting, GOST 1412-85	350	–
GOST 1412-85	–	179–290

भौतिक गुण

2 मान

अवस्था · आयाम	RHO g/cm ³	E GPa	ALPHA 10 ⁻⁶ /K	LAMBDA W/(m·K)	CP J/(kg·K)
20	7.4	140	–	42	–
100	–	–	11	–	545

गुण	मान	इकाई
घनत्व	7.85	g/cm³
nu	0.26	

विभिन्न मानकों में पदनाम

35 पदनाम · 3 समरूप के रूप में प्रलेखित

संयुक्त राज्य	3	ऑस्ट्रिया	2
F13501 इस ग्रेड का अपना नाम	uns	GG35	onorm
Class50B	aisi-sae	GG350	onorm
No 50 B	aisi-sae		
यूनाइटेड किंगडम	3	स्पेन	1
350	bs	FG35	une
350/22	bs	अंतरराष्ट्रीय	1
Grade 350	bs	350	iso
फ़्रांस	3	चीन	1
FGL350	afnor	HT350	gb
Ft 35 D	afnor		
Ft35	afnor	चेकिया	1
		422435	csn
स्वीडन	3	लैटिन अमेरिका	1
0135	ss	FG350	copant
0135-00	ss		
O135	ss	हंगरी	1
यूरोप	2	OV35	msz
EN-GJL-350 इस ग्रेड का अपना नाम	din-en	रोमानिया	1
GG-35 इस ग्रेड का अपना नाम	din-en	FC350	stas
जापान	2	ऑस्ट्रेलिया / न्यूज़ीलैंड	1
FC35	jis	T350	as-nzs
FC350	jis		
रूस / सीआईएस	2	बुल्गारिया	1
SCH35	gost	Vch35	bds
C435	gost		
इटली	2	बेल्जियम	1
FC35	uni	FGG35	nbn
G35	uni	नीदरलैंड	1
		GG35	nen
पोलैंड	2		
Z135	pn		
ZI350	pn		

उपयोग संबंधी सूचना। ये आँकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मानकों और निर्माता दस्तावेज़ों से हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार संकलित किए गए हैं। ये न तो सामग्री परीक्षण का और न ही EN 10204 के अनुसार निरीक्षण दस्तावेज़ का विकल्प हैं। कृपया अपनी पूछताछ के साथ EN 10204 2.1, 3.1 या 3.2 के अनुसार मिल प्रमाणपत्र माँगें। निर्णायक सदैव मानक का प्रचलित संस्करण होता है।

FGG35 के बारे में पूछताछ

कोटेशन, उपलब्धता, मिल प्रमाणपत्र या तकनीकी प्रश्न — सीधे सामग्री पृष्ठ पर।

[पूछताछ शुरू करें](#)

ऑनलाइन डेटा शीट	ग्रेड खोज	सामग्री संख्या	जारी
सामग्री पृष्ठ देखें	सभी ग्रेड खोजें	EN-JL1060	13 सितं 2026