

W501

सामग्री संख्या 1.2714

रासायनिक संघटन, यांत्रिक व भौतिक मान तथा 15 क्षेत्रों के 31 मानक पदनाम।


घनत्व	अन्य पदनाम	गुण मान
7.85 g/cm³	31 15 क्षेत्रों में	17 दर्ज

द्रव्यमान अंश (%)

Element	Relative Abundance (%)
O	46.6
Si	28.2
Al	8.1
Fe	5.0
Ca	4.1
Na	2.6
K	2.4
Mg	2.1
Ti	0.6
H	0.1
P	0.1
S	0.05
Cl	0.02
F	0.01
Br	0.002
I	0.001
B	0.0007
V	0.0001
Cr	0.0001
Mn	0.0001
Ni	0.0001
Cu	0.0001
Zn	0.0001
Ga	0.0001
Ge	0.0001
As	0.0001
Se	0.0001
Mo	0.0001
Ag	0.0001
Cd	0.0001
In	0.0001
Sn	0.0001
Pb	0.0001
Bi	0.0001
Po	0.0001
At	0.0001
Rn	0.0001
Ac	0.0001
Th	0.0001
Pa	0.0001
U	0.0001
Np	0.0001
Pu	0.0001
Am	0.0001
Cm	0.0001
Bk	0.0001
Cf	0.0001
Es	0.0001
Fm	0.0001
Md	0.0001
No	0.0001
Lr	0.0001

● लोहा — शेष भाग, जिसे कोई मानक कभी नहीं बताता — 95.2 % ● Ni — 1.7 % ● Cr — 1 % ● Mn — 0.8 % ● सूक्ष्म मात्राएँ और अशुद्धियाँ — 1.4 %

लघुगणकीय पैमाना, 0.01 % से 100 % — यहाँ हर मान सीधे तुलनीय है, दशक दर दशक।



यह पैमाना लघुगणकीय है, मिश्रधातु में तत्व के वास्तविक हिस्से के रूप में नहीं — 0.01% और 100% को एक ही चित्र में ईमानदारी से दिखाने का यही एकमात्र तरीका है, और इसका अर्थ है कि यहाँ हर मान किसी भी अन्य मान से तुलनीय है।

संघटन से परिकलित $\cdot^{\circ}\text{C}$

अनुमानित AE3 718 °C	अनुमानित AE1 721 °C	अनुमानित ACM 716 °C	अनुमानित BS 480 °C
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------------------

यांत्रिक गुण

4 अवस्थाओं में 9 मान

अवस्था · आयाम		HB			HRC
Annealed		248			–
Quenched and tempered		–			42
SOFT ANNEALED					HB
Soft annealed					248
QUENCHING 850°C, OIL, DRAWING 460 - 520°C	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	Z %	KCU kJ/m ²
100 - 200	1570	1420	9	35	340
अवस्था · आयाम					HB
(annealing) , GOST 5950-2000					241

भौतिक गुण

8 मान

अवस्था · आयाम	ALPHA 10 ⁻⁶ /K	LAMBDA W/(m·K)	RHO_EL nΩ·m	
100	-	38	300	
200	12.6	40	250	
300	-	42	200	
400	-	42	160	
500	-	44	-	
600	14.2	46	-	
गुण	मान		इकाई	
घनत्व	7.85		g/cm ³	
रूपांतरण बिंदु Ac1	730		°C	
रूपांतरण बिंदु Ac3	780		°C	
रूपांतरण बिंदु Ar3	640		°C	
रूपांतरण बिंदु Ar1	610		°C	

प्रौद्योगिक गुण

गुण	मान	इकाई
वैल्डन क्षमता	is not used.	
फ्लेक संवेदनशीलता	predisposed	

गुण	मान	इकाई
टेम्पर भंगुरता	not predisposed	

विभिन्न मानकों में पदनाम

31 पदनाम · 4 समरूप के रूप में प्रलेखित

रूस / सीआईएस	4	अंतरराष्ट्रीय	2
5KHNM	gost	55NiCrMoV7	iso
5KhNMF	gost	56NiCrMoV7	iso
5KHNV	gost		
5XHB	gost	जापान	2
		SKS51	jis
यूरोप	3	SKT4	jis
55NiCrMoV6	din-en	चेकिया	2
55NiCrMoV7	din-en	19662	csn
56NiCrMoV7	din-en	19663	csn
संयुक्त राज्य	3	ऑस्ट्रिया	2
T61206	uns	W501	onorm
T61206 / L6	uns	W502	onorm
L6	aisi-sae		
इटली	3	फ़्रांस	1
44NiCrMoV7-KU	uni	55NCDV7	afnor
55NiCrMoV7KU	uni		
56NiCrMoV7-KU	uni	चीन	1
		5CrNiMo	gb
पोलैंड	3	स्वीडन	1
WNL	pn	2550	ss
WNL1	pn		
WNLV	pn	स्लोवाकिया	1
यूनाइटेड किंगडम	2	19 663	stn
BH224-5	bs	सर्बिया	1
BL6	bs	Č.5742	srps

उपयोग संबंधी सूचना। ये आँकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मानकों और निर्माता दस्तावेज़ों से हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार संकलित किए गए हैं। ये न तो सामग्री परीक्षण का और न ही EN 10204 के अनुसार निरीक्षण दस्तावेज़ का विकल्प हैं। कृपया अपनी पूछताछ के साथ EN 10204 2.1, 3.1 या 3.2 के अनुसार मिल प्रमाणपत्र माँगें। निर्णायक सदैव मानक का प्रचलित संस्करण होता है।

W501 के बारे में पूछताछ

कोटेशन, उपलब्धता, मिल प्रमाणपत्र या तकनीकी प्रश्न — सीधे सामग्री पृष्ठ पर।

पूछताछ शुरू करें

ऑनलाइन डेटा शीट	ग्रेड खोज	सामग्री संख्या	जारी
सामग्री पृष्ठ देखें	सभी ग्रेड खोजें	1.2714	10 सित॰ 2026