

सामग्री संख्या 1.3520 · श्रेणी 1.3

NCMS

सामग्री संख्या 1.3520

100CrMn6 के रूप में भी सूचीबद्ध

रासायनिक संघटन, यांत्रिक व भौतिक मान तथा 15 क्षेत्रों के 33 मानक पदनाम।

घनत्व	अन्य पदनाम	गुण मान
7.56 g/cm ³	33 15 क्षेत्रों में	15 दर्ज

रासायनिक संघटन


द्रव्यमान अंश (%)

यह मिश्रधातु क्या है



● लोहा — शेष भाग, जिसे कोई मानक कभी नहीं बताता — 95.4 % ● Cr — 1.5 % ● Mn — 1.1 % ● C — 1 % ● सूक्ष्म मात्राएँ और अशुद्धियाँ · 1 %

लघुगणकीय पैमाना, 0.01 % से 100 % — यहाँ हर मान सीधे तुलनीय है, दशक दर दशक।



यह पैमाना लघुगणकीय है, मिश्रधातु में तत्व के वास्तविक हिस्से के रूप में नहीं — 0.01% और 100% को एक ही चित्र में ईमानदारी से दिखाने का यही एकमात्र तरीका है, और इसका अर्थ है कि यहाँ हर मान किसी भी अन्य मान से तुलनीय है।

अनुमानित रूपांतरण तापमान

इस ग्रेड के लिए रूपांतरण तापमान अनुमानित करने हेतु दर्ज संघटन पर्याप्त नहीं है — अनुपस्थित: Ni, Mo।

2 अवस्थाओं में 6 मान

पोलैंड	3
LH15SG	pn
ŁH15SG	pn
NCMS	pn
यूरोप	2
100CrMn6	इन ग्रेड का अपना नाम din-en
100CrMnSi6-4	इन ग्रेड का अपना नाम din-en
फ़्रांस	2
100CM6	afnor
100CrMn6	afnor
स्पेन	2
100CrMn6	une
F-1312	une
अंतरराष्ट्रीय	2
100CrMnSi6-4	iso
3520	iso

रोमानिया	2
RUL2	stas
RUL2v	stas
यूनाइटेड किंगडम	1
535A99	bs
जापान	1
SUJ3	jis
चेकिया	1
14209	csn
स्लोवाकिया	1
14 209	stn
हंगरी	1
GO4	msz
बुल्गारिया	1
SchCh15SG	bds

उपयोग संबंधी सूचना। ये आँकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मानकों और निर्माता दस्तावेज़ों से हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार संकलित किए गए हैं। ये न तो सामग्री परीक्षण का और न ही EN 10204 के अनुसार निरीक्षण दस्तावेज़ का विकल्प हैं। कृपया अपनी पूछताछ के साथ EN 10204 2.1, 3.1 या 3.2 के अनुसार मिल प्रमाणपत्र माँगें। निर्णायक सदैव मानक का प्रचलित संस्करण होता है।

NCMS के बारे में पूछताछ

कोटेशन, उपलब्धता, मिल प्रमाणपत्र या तकनीकी प्रश्न — सीधे सामग्री पृष्ठ पर।

पूछताछ शुरू करें

ऑनलाइन डेटा शीट	ग्रेड खोज	सामग्री संख्या	जारी
सामग्री पृष्ठ देखें	सभी ग्रेड खोजें	1.3520	7 सित॰ 2026