

सामग्री संख्या 1.1730 · श्रेणी 1.1

stal narzędziowa węglowa

सामग्री संख्या 1.1730

C45U के रूप में भी सूचीबद्ध

रासायनिक संघटन, यांत्रिक व भौतिक मान तथा 13 क्षेत्रों के 19 मानक पदनाम।

घनत्व 7.85 g/cm ³	अन्य पदनाम 19 13 क्षेत्रों में	गुण मान 6 दर्ज
--	--	--------------------------


रासायनिक संघटन

द्रव्यमान अंश (%)

यह मिश्रधातु क्या है



लघुगणकीय पैमाना, 0.01 % से 100 % — यहाँ हर मान सीधे तुलनीय है, दशक दर दशक।



यह पैमाना लघुगणकीय है, मिश्रधातु में तत्व के वास्तविक हिस्से के रूप में नहीं — 0.01% और 100% को एक ही चित्र में ईमानदारी से दिखाने का यही एकमात्र तरीका है, और इसका अर्थ है कि यहाँ हर मान किसी भी अन्य मान से तुलनीय है।

अनुमानित रूपांतरण तापमान

इस ग्रेड के लिए रूपांतरण तापमान अनुमानित करने हेतु दर्ज संघटन पर्याप्त नहीं है — अनुपस्थित: Ni, Cr, Mo।

यांत्रिक गुण

1 अवस्थाओं में 1 मान

SOFT ANNEALED	HB
Soft annealed	207

भौतिक गुण

1 मान

गुण	मान	इकाई
घनत्व	7.85	g/cm³

विभिन्न मानकों में पदनाम

19 पदनाम · 4 समरूप के रूप में प्रलेखित

संयुक्त राज्य	4	फ़्रांस	1
G10450 इस ग्रेड का अपना नाम	uns	XC48 / C45E	afnor
1045 इस ग्रेड का अपना नाम	aisi-sae	स्पेन	1
W1045 przybliż	aisi-sae	F.114	une
A830	astm	जापान	1
यूरोप	2	S45C przybliż.	jis
C45U इस ग्रेड का अपना नाम	din-en	चीन	1
C45W इस ग्रेड का अपना नाम	din-en	45	gb
चेकिया	2	रूस / सीआईएस	1
19065	csn	45	gost
19083	csn	इटली	1
पोलैंड	2	C45	uni
N7E	pn	स्वीडन	1
stal narzędziowa węglowa	pn	1672	ss
यूनाइटेड किंगडम	1	स्लोवाकिया	1
080M46	bs	19 083	stn

उपयोग संबंधी सूचना। ये आँकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मानकों और निर्माता दस्तावेज़ों से हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार संकलित किए गए हैं। ये न तो सामग्री परीक्षण का और न ही EN 10204 के अनुसार निरीक्षण दस्तावेज़ का विकल्प हैं। कृपया अपनी पूछताछ के साथ EN 10204 2.1, 3.1 या 3.2 के अनुसार मिल प्रमाणपत्र माँगें। निर्णायक सदैव मानक का प्रचलित संस्करण होता है।

stal narzędziowa węglowa के बारे में पूछताछ

कोटेशन, उपलब्धता, मिल प्रमाणपत्र या तकनीकी प्रश्न — सीधे सामग्री पृष्ठ पर।

पूछताछ शुरू करें

ऑनलाइन डेटा शीट	ग्रेड खोज	सामग्री संख्या	जारी
सामग्री पृष्ठ देखें	सभी ग्रेड खोजें	1.1730	11 सित॰ 2026