

सामग्री संख्या EN-JL1030

0120

सामग्री संख्या EN-JL1030

EN-GJL-200 के रूप में भी सूचीबद्ध

रासायनिक संघटन, यांत्रिक व भौतिक मान तथा 22 क्षेत्रों के 37 मानक पदनाम।

घनत्व	अन्य पदनाम	गुण मान
7.85 g/cm ³	37 22 क्षेत्रों में	2 दर्ज

रासायनिक संघटन

द्रव्यमान अंश (%)

इस सामग्री संख्या के लिए हमारे पास प्रलेखित रासायनिक संघटन उपलब्ध नहीं है।

अनुमानित रूपांतरण तापमान

इस ग्रेड के लिए रूपांतरण तापमान अनुमानित करने हेतु दर्ज संघटन पर्याप्त नहीं है — अनुपस्थित: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo।

भौतिक गुण

2 मान

गुण	मान	इकाई
घनत्व	7.85	g/cm ³
nu	0.26	

विभिन्न मानकों में पदनाम

37 पदनाम • 3 समरूप के रूप में प्रलेखित

संयुक्त राज्य	5	यूनाइटेड किंगडम	3
F12101	uns	200	bs
A48-30B	aisi-sae	220	bs
Class30B	aisi-sae	Grade 220	bs
No 30 B	aisi-sae		
No.30	aisi-sae		

फ़्रांस	3
FGL200	afnor
Ft 20 D	afnor
Ft20	afnor
स्वीडन	3
0120	ss
0120-00	ss
O120	ss
यूरोप	2
EN-GJL-200 इस ग्रेड का अपना नाम	din-en
GG-20 इस ग्रेड का अपना नाम	din-en
जापान	2
FC20	jis
FC200	jis
रूस / सीआईएस	2
SCH20	gost
C420	gost
पोलैंड	2
Z120	pn
ZI200	pn
ऑस्ट्रिया	2
GG20	onorm
GG200	onorm
स्पेन	1
FG20	une

अंतरराष्ट्रीय	1
200	iso
चीन	1
HT200	gb
इटली	1
G20	uni
चेकिया	1
422420	csn
लैटिन अमेरिका	1
FG200	copant
हंगरी	1
OV20	msz
रोमानिया	1
FC200	stas
ऑस्ट्रेलिया / न्यूज़ीलैंड	1
T220	as-nzs
बुल्गारिया	1
Vch20	bds
बेल्जियम	1
FGG20	nbn
नीदरलैंड	1
GG20	nen
ताइवान	1
FC200	cns

उपयोग संबंधी सूचना। ये आँकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मानकों और निर्माता दस्तावेज़ों से हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार संकलित किए गए हैं। ये न तो सामग्री परीक्षण का और न ही EN 10204 के अनुसार निरीक्षण दस्तावेज़ का विकल्प हैं। कृपया अपनी पूछताछ के साथ EN 10204 2.1, 3.1 या 3.2 के अनुसार मिल प्रमाणपत्र माँगें। निर्णायक सदैव मानक का प्रचलित संस्करण होता है।

0120 के बारे में पूछताछ

कोटेशन, उपलब्धता, मिल प्रमाणपत्र या तकनीकी प्रश्न — सीधे सामग्री पृष्ठ पर।

पूछताछ शुरू करें

ऑनलाइन डेटा शीट	ग्रेड खोज	सामग्री संख्या	जारी
सामग्री पृष्ठ देखें	सभी ग्रेड खोजें	EN-JL1030	11 सित॰ 2026