

सामग्री संख्या 1.0562 · श्रेणी 1.0

# AE355DD

सामग्री संख्या 1.0562

P355N के रूप में भी सूचीबद्ध

रासायनिक संघटन, यांत्रिक व भौतिक मान तथा 17 क्षेत्रों के 74 मानक पदनाम।

|            |                     |         |
|------------|---------------------|---------|
| घनत्व      | अन्य पदनाम          | गुण मान |
| 7.85 g/cm³ | 74 17 क्षेत्रों में | 15 दर्ज |

## रासायनिक संघटन


द्रव्यमान अंश (%)

यह मिश्रधातु क्या है



● लोहा — शेष भाग, जिसे कोई मानक कभी नहीं बताता — 96.5 % ● Mn — 1.4 % ● Si — 0.5 % ● Ni — 0.5 % ● सूक्ष्म मात्राएँ और अशुद्धियाँ · 1.1 %

लघुगणकीय पैमाना, 0.01 % से 100 % — यहाँ हर मान सीधे तुलनीय है, दशक दर दशक।



यह पैमाना लघुगणकीय है, मिश्रधातु में तत्व के वास्तविक हिस्से के रूप में नहीं — 0.01% और 100% को एक ही चित्र में ईमानदारी से दिखाने का यही एकमात्र तरीका है, और इसका अर्थ है कि यहाँ हर मान किसी भी अन्य मान से तुलनीय है।

अनुमानित रूपांतरण तापमान

संघटन से परिकलित · °C

|                        |                        |                        |                       |
|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| अनुमानित AE3<br>811 °C | अनुमानित AE1<br>710 °C | अनुमानित ACM<br>421 °C | अनुमानित BS<br>546 °C |
|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|

यांत्रिक गुण

2 अवस्थाओं में 15 मान

| NORMALIZED    | REH<br>N/mm <sup>2</sup> | RM<br>N/mm <sup>2</sup> | A<br>% |
|---------------|--------------------------|-------------------------|--------|
| ≤ 16          | 355                      | –                       | –      |
| 16 – 40       | 345                      | –                       | –      |
| 40 – 60       | 335                      | –                       | –      |
| ≤ 60          | –                        | 490-630                 | 22     |
| 60 – 100      | 315                      | 470-610                 | –      |
| 60 – 250      | –                        | –                       | 21     |
| 100 – 150     | 305                      | 460-600                 | –      |
| 150 – 250     | 295                      | 450-590                 | –      |
| अवस्था · आयाम | RM<br>N/mm <sup>2</sup>  | RE<br>N/mm <sup>2</sup> | A<br>% |
| Hot-rolled    | 490-610                  | 275-325                 | 17-23  |

भौतिक गुण

1 मान

| गुण   | मान  | इकाई              |
|-------|------|-------------------|
| घनत्व | 7.85 | g/cm <sup>3</sup> |

ऊष्मा उपचार

1 विधियाँ

| चरण         | तापमान                | माध्यम |
|-------------|-----------------------|--------|
| सामान्यीकरण | तापमान नहीं बताया गया | —      |

विभिन्न मानकों में पदनाम

74 पदनाम · 12 समरूप के रूप में प्रलेखित

| संयुक्त राज्य               | 30       | जापान                        | 6      |
|-----------------------------|----------|------------------------------|--------|
| K 12447                     | uns      | SM490A                       | jis    |
| K01600 इस ग्रेड का अपना नाम | uns      | SM490B                       | jis    |
| K02007 इस ग्रेड का अपना नाम | uns      | SM490C                       | jis    |
| K02700 इस ग्रेड का अपना नाम | uns      | SM490YA                      | jis    |
| K02701                      | uns      | SM490YB                      | jis    |
| K02803 इस ग्रेड का अपना नाम | uns      | STK490                       | jis    |
| K02900                      | uns      |                              |        |
| K03009 इस ग्रेड का अपना नाम | uns      | स्पेन                        | 4      |
| K03300 इस ग्रेड का अपना नाम | uns      | AE355DD                      | une    |
| K11803 इस ग्रेड का अपना नाम | uns      | AE355KG                      | une    |
| K12000 इस ग्रेड का अपना नाम | uns      | DD                           | une    |
| K12001                      | uns      | P355N                        | une    |
| K12037 इस ग्रेड का अपना नाम | uns      |                              |        |
| K12211                      | uns      | यूरोप                        | 3      |
| K12437                      | uns      | 1.0562                       | din-en |
| K12447                      | uns      | P355N इस ग्रेड का अपना नाम   | din-en |
| K12609                      | uns      | StE 355 इस ग्रेड का अपना नाम | din-en |
| A537CL1                     | aisi-sae |                              |        |
| A588                        | aisi-sae | यूनाइटेड किंगडम              | 3      |
| A633 (C)                    | aisi-sae | 223Gr.490                    | bs     |
| A633Gr.C                    | aisi-sae | 50DD                         | bs     |
| A852                        | aisi-sae | P355N                        | bs     |
| K01600                      | aisi-sae |                              |        |
| K02700                      | aisi-sae | इटली                         | 3      |
| K02701                      | aisi-sae | FeE355KG                     | uni    |
| K02803                      | aisi-sae | FeE355KKW                    | uni    |
| K11430                      | aisi-sae | P355N                        | uni    |
| A 694 Grade F52             | astm     |                              |        |
| A 860 Grade WPHY52          | astm     | फ़िनलैंड                     | 3      |
| A633                        | astm     | Fe355DP                      | sfs    |
|                             |          | RAEX355N                     | sfs    |
|                             |          | RAEX384P                     | sfs    |
| फ़्रांस                     | 10       |                              |        |
| A510AP                      | afnor    | रूस / सीआईएस                 | 2      |
| E355R                       | afnor    |                              |        |
| E355R/FP                    | afnor    | 15GF                         | gost   |
| FeE355KGN                   | afnor    | 15ГФ                         | gost   |
| FP                          | afnor    |                              |        |
| P355N                       | afnor    | स्वीडन                       | 2      |
| S355M                       | afnor    | 2106                         | ss     |
| S355ML                      | afnor    | 2132                         | ss     |
| S355N                       | afnor    |                              |        |
| S355NL                      | afnor    | बुल्गारिया                   | 2      |
|                             |          | 10G2SBSBB                    | bds    |
|                             |          | 10G2SFTSFT                   | bds    |
|                             |          |                              |        |
|                             |          | अंतरराष्ट्रीय                | 1      |
|                             |          | E355                         | iso    |

|        |     |                             |      |
|--------|-----|-----------------------------|------|
| चीन    | 1   | रोमानिया                    | 1    |
| 20     | gb  | OCS355.5a                   | stas |
| पोलैंड | 1   | दक्षिण कोरिया               | 1    |
| 18G2A  | pn  | SM490B इस ग्रेड का अपना नाम | ks   |
| हंगरी  | 1   |                             |      |
| 52D    | msz |                             |      |

**उपयोग संबंधी सूचना।** ये आँकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मानकों और निर्माता दस्तावेज़ों से हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार संकलित किए गए हैं। ये न तो सामग्री परीक्षण का और न ही EN 10204 के अनुसार निरीक्षण दस्तावेज़ का विकल्प हैं। कृपया अपनी पूछताछ के साथ EN 10204 2.1, 3.1 या 3.2 के अनुसार मिल प्रमाणपत्र माँगें। निर्णायक सदैव मानक का प्रचलित संस्करण होता है।

### AE355DD के बारे में पूछताछ

कोटेशन, उपलब्धता, मिल प्रमाणपत्र या तकनीकी प्रश्न — सीधे सामग्री पृष्ठ पर।

पूछताछ शुरू करें

|                     |                 |                |             |
|---------------------|-----------------|----------------|-------------|
| ऑनलाइन डेटा शीट     | ग्रेड खोज       | सामग्री संख्या | जारी        |
| सामग्री पृष्ठ देखें | सभी ग्रेड खोजें | 1.0562         | 6 सित॰ 2026 |