

सामग्री संख्या 1.2510 · श्रेणी 1.2

F.5220

सामग्री संख्या 1.2510

100MnCrW4 के रूप में भी सूचीबद्ध

रासायनिक संघटन, यांत्रिक व भौतिक मान तथा 13 क्षेत्रों के 16 मानक पदनाम।

घनत्व	अन्य पदनाम	गुण मान
7.85 g/cm³	16 13 क्षेत्रों में	9 दर्ज

रासायनिक संघटन


द्रव्यमान अंश (%)

यह मिश्रधातु क्या है



● लोहा — शेष भाग, जिसे कोई मानक कभी नहीं बताता — 96.3 % ● Mn — 1.1 % ● C — 1 % ● Cr — 0.6 % ● सूक्ष्म मात्राएँ और अशुद्धियाँ — 1 %

लघुगणकीय पैमाना, 0.01 % से 100 % — यहाँ हर मान सीधे तुलनीय है, दशक दर दशक।



यह पैमाना लघुगणकीय है, मिश्रधातु में तत्व के वास्तविक हिस्से के रूप में नहीं — 0.01% और 100% को एक ही चित्र में ईमानदारी से दिखाने का यही एकमात्र तरीका है, और इसका अर्थ है कि यहाँ हर मान किसी भी अन्य मान से तुलनीय है।

अनुमानित रूपांतरण तापमान

इस ग्रेड के लिए रूपांतरण तापमान अनुमानित करने हेतु दर्ज संघटन पर्याप्त नहीं है — अनुपस्थित: Ni, Mo।

1 मान

गुण	मान	इकाई
घनत्व	7.85	g/cm ³

3 विधियाँ

चरण	तापमान	माध्यम
शमन	तापमान नहीं बताया गया	—
शमन	800–830 °C	तेल
अनीलन	तापमान नहीं बताया गया	—

16 पदनाम · 3 समरूप के रूप में प्रलेखित

फ़्रांस	3	जापान	1
100MCW5	afnor	SKS 3	jis
90MnWCrV5	afnor	चीन	1
90MWCV5	afnor	9CrWMn	gb
संयुक्त राज्य	2	रूस / सीआईएस	1
T31501 इस ग्रेड का अपना नाम	uns	9KhVG	gost
O1 इस ग्रेड का अपना नाम	aisi-sae	इटली	1
यूरोप	1	100MnCrW4KU	uni
100MnCrW4 इस ग्रेड का अपना नाम	din-en	स्वीडन	1
यूनाइटेड किंगडम	1	2140	ss
BO1	bs	चेकिया	1
स्पेन	1	19 314	csn
F.5220	une	पोलैंड	1
अंतरराष्ट्रीय	1	NMWW	pn
95MnWCr5	iso		

उपयोग संबंधी सूचना। ये आँकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मानकों और निर्माता दस्तावेजों से हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार संकलित किए गए हैं। ये न तो सामग्री परीक्षण का और न ही EN 10204 के अनुसार निरीक्षण दस्तावेज़ का विकल्प हैं। कृपया अपनी पूछताछ के साथ EN 10204 2.1, 3.1 या 3.2 के अनुसार मिल प्रमाणपत्र माँगें। निर्णायक सदैव मानक का प्रचलित संस्करण होता है।

पूछताछ शुरू करें

कोटेशन, उपलब्धता, मिल प्रमाणपत्र या तकनीकी प्रश्न — सीधे सामग्री पृष्ठ पर।

ऑनलाइन डेटा शीट	ग्रेड खोज	सामग्री संख्या	जारी
सामग्री पृष्ठ देखें	सभी ग्रेड खोजें	1.2510	23 अग० 2026