

सामग्री संख्या EN-JL1020

F11401

सामग्री संख्या EN-JL1020

EN-GJL-150 के रूप में भी सूचीबद्ध

रासायनिक संघटन, यांत्रिक व भौतिक मान तथा 22 क्षेत्रों के 37 मानक पदनाम।

घनत्व	अन्य पदनाम	गुण मान
7.85 g/cm ³	37 22 क्षेत्रों में	2 दर्ज

रासायनिक संघटन

द्रव्यमान अंश (%)

इस सामग्री संख्या के लिए हमारे पास प्रलेखित रासायनिक संघटन उपलब्ध नहीं है।

अनुमानित रूपांतरण तापमान

इस ग्रेड के लिए रूपांतरण तापमान अनुमानित करने हेतु दर्ज संघटन पर्याप्त नहीं है — अनुपस्थित: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo।

भौतिक गुण

2 मान

गुण	मान	इकाई
घनत्व	7.85	g/cm ³
nu	0.26	

विभिन्न मानकों में पदनाम

37 पदनाम • 4 समरूप के रूप में प्रलेखित

संयुक्त राज्य	6	यूनाइटेड किंगडम	3
F11401 इस ग्रेड का अपना नाम	uns	150	bs
F11701 इस ग्रेड का अपना नाम	uns	Gr.150	bs
A48-25B	aisi-sae	Grade 150	bs
C1.25B	aisi-sae		
No 25 B	aisi-sae		
No.25	aisi-sae		

स्वीडन	3	चीन	1
0115	ss	HT150	gb
0115-00	ss		
O115	ss	इटली	1
		G15	uni
यूरोप	2	चेकिया	1
EN-GJL-150 इस ग्रेड का अपना नाम	din-en	422415	csn
GG-15 इस ग्रेड का अपना नाम	din-en		
		लैटिन अमेरिका	1
फ़्रांस	2	FG150	copant
FGL150	afnor		
Ft 15 D	afnor	हंगरी	1
		OV15	msz
जापान	2	रोमानिया	1
FC15	jis	FC150	stas
FC150	jis		
रूस / सीआईएस	2	ऑस्ट्रेलिया / न्यूज़ीलैंड	1
SCH15	gost	T150	as-nzs
C415	gost		
पोलैंड	2	बुल्गारिया	1
Z115	pn	Vch15	bds
ZI150	pn		
ऑस्ट्रिया	2	बेल्जियम	1
GG15	onorm	FGG15	nbn
GG150	onorm	नीदरलैंड	1
		GG15	nen
स्पेन	1	ताइवान	1
FG15	une	FC150	cns
अंतरराष्ट्रीय	1		
150	iso		

उपयोग संबंधी सूचना। ये आँकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मानकों और निर्माता दस्तावेज़ों से हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार संकलित किए गए हैं। ये न तो सामग्री परीक्षण का और न ही EN 10204 के अनुसार निरीक्षण दस्तावेज़ का विकल्प हैं। कृपया अपनी पूछताछ के साथ EN 10204 2.1, 3.1 या 3.2 के अनुसार मिल प्रमाणपत्र माँगें। निर्णायक सदैव मानक का प्रचलित संस्करण होता है।

F11401 के बारे में पूछताछ

कोटेशन, उपलब्धता, मिल प्रमाणपत्र या तकनीकी प्रश्न — सीधे सामग्री पृष्ठ पर।

पूछताछ शुरू करें

ऑनलाइन डेटा शीट	ग्रेड खोज	सामग्री संख्या	जारी
सामग्री पृष्ठ देखें	सभी ग्रेड खोजें	EN-JL1020	22 अग° 2026