

सामग्री संख्या EN-JL1030

F12101

सामग्री संख्या EN-JL1030

EN-GJL-200 के रूप में भी सूचीबद्ध

रासायनिक संघटन, यांत्रिक व भौतिक मान तथा 22 क्षेत्रों के 37 मानक पदनाम।

घनत्व	अन्य पदनाम	गुण मान
7.85 g/cm ³	37 22 क्षेत्रों में	2 दर्ज

रासायनिक संघटन

द्रव्यमान अंश (%)

इस सामग्री संख्या के लिए हमारे पास प्रलेखित रासायनिक संघटन उपलब्ध नहीं है।

अनुमानित रूपांतरण तापमान

इस ग्रेड के लिए रूपांतरण तापमान अनुमानित करने हेतु दर्ज संघटन पर्याप्त नहीं है — अनुपस्थित: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo।

भौतिक गुण

2 मान

गुण	मान	इकाई
घनत्व	7.85	g/cm ³
nu	0.26	

विभिन्न मानकों में पदनाम

37 पदनाम • 3 समरूप के रूप में प्रलेखित

संयुक्त राज्य	5	यूनाइटेड किंगडम	3
F12101	uns	200	bs
A48-30B	aisi-sae	220	bs
Class30B	aisi-sae	Grade 220	bs
No 30 B	aisi-sae		
No.30	aisi-sae		

फ़्रांस	3	अंतरराष्ट्रीय	1
FGL200	afnor	200	iso
Ft 20 D	afnor		
Ft20	afnor	चीन	1
स्वीडन	3	HT200	gb
0120	ss	इटली	1
0120-00	ss	G20	uni
O120	ss	चेकिया	1
यूरोप	2	422420	csn
EN-GJL-200 इस ग्रेड का अपना नाम	din-en	लैटिन अमेरिका	1
GG-20 इस ग्रेड का अपना नाम	din-en	FG200	copant
जापान	2	हंगरी	1
FC20	jis	OV20	msz
FC200	jis	रोमानिया	1
रूस / सीआईएस	2	FC200	stas
SCH20	gost	ऑस्ट्रेलिया / न्यूज़ीलैंड	1
C420	gost	T220	as-nzs
पोलैंड	2	बुल्गारिया	1
Z120	pn	Vch20	bds
ZI200	pn	बेल्जियम	1
ऑस्ट्रिया	2	FGG20	nbn
GG20	onorm	नीदरलैंड	1
GG200	onorm	GG20	nen
स्पेन	1	ताइवान	1
FG20	une	FC200	cns

उपयोग संबंधी सूचना। ये आँकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मानकों और निर्माता दस्तावेज़ों से हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार संकलित किए गए हैं। ये न तो सामग्री परीक्षण का और न ही EN 10204 के अनुसार निरीक्षण दस्तावेज़ का विकल्प हैं। कृपया अपनी पूछताछ के साथ EN 10204 2.1, 3.1 या 3.2 के अनुसार मिल प्रमाणपत्र माँगें। निर्णायक सदैव मानक का प्रचलित संस्करण होता है।

F12101 के बारे में पूछताछ

कोटेशन, उपलब्धता, मिल प्रमाणपत्र या तकनीकी प्रश्न — सीधे सामग्री पृष्ठ पर।

पूछताछ शुरू करें

ऑनलाइन डेटा शीट	ग्रेड खोज	सामग्री संख्या	जारी
सामग्री पृष्ठ देखें	सभी ग्रेड खोजें	EN-JL1030	7 सित॰ 2026