

सामग्री संख्या 1.5423 · श्रेणी 1.5

G45200

सामग्री संख्या 1.5423

16Mo5 के रूप में भी सूचीबद्ध

रासायनिक संघटन, यांत्रिक व भौतिक मान तथा 5 क्षेत्रों के 20 मानक पदनाम।

घनत्व	अन्य पदनाम	गुण मान
7.85 g/cm ³	20 5 क्षेत्रों में	7 दर्ज

रासायनिक संघटन


द्रव्यमान अंश (%)

यह मिश्रधातु क्या है



● लोहा — शेष भाग, जिसे कोई मानक कभी नहीं बताता — 98.2 % ● Mn — 0.7 % ● Mo — 0.6 % ● Si — 0.3 % ● सूक्ष्म मात्राएँ और अशुद्धियाँ · 0.2 %

लघुगुणकीय पैमाना, 0.01 % से 100 % — यहाँ हर मान सीधे तुलनीय है, दशक दर दशक।



यह पैमाना लघुगुणकीय है, मिश्रधातु में तत्व के वास्तविक हिस्से के रूप में नहीं — 0.01% और 100% को एक ही चित्र में ईमानदारी से दिखाने का यही एकमात्र तरीका है, और इसका अर्थ है कि यहाँ हर मान किसी भी अन्य मान से तुलनीय है।

अनुमानित रूपांतरण तापमान

इस ग्रेड के लिए रूपांतरण तापमान अनुमानित करने हेतु दर्ज संघटन पर्याप्त नहीं है — अनुपस्थित: Ni, Cr।

भौतिक गुण

1 मान

गुण	मान	इकाई
घनत्व	7.85	g/cm ³

विभिन्न मानकों में पदनाम

20 पदनाम · 14 समरूप के रूप में प्रलेखित

संयुक्त राज्य	13	स्पेन	3
G44190 इस ग्रेड का अपना नाम	uns	16Mo5	une
G45200 इस ग्रेड का अपना नाम	uns	F.2602	une
H44190 इस ग्रेड का अपना नाम	uns	F.2602-16Mo5	une
K11522 इस ग्रेड का अपना नाम	uns		
K11820 इस ग्रेड का अपना नाम	uns	यूरोप	2
K12020 इस ग्रेड का अपना नाम	uns	1.5423	din-en
K12023 इस ग्रेड का अपना नाम	uns	16Mo5 इस ग्रेड का अपना नाम	din-en
K12320 इस ग्रेड का अपना नाम	uns		
K12821 इस ग्रेड का अपना नाम	uns	यूनाइटेड किंगडम	1
K12822 इस ग्रेड का अपना नाम	uns	1503-245-420	bs
4419 इस ग्रेड का अपना नाम	aisi-sae		
4419H इस ग्रेड का अपना नाम	aisi-sae	इटली	1
4520 इस ग्रेड का अपना नाम	aisi-sae	16Mo5	uni

उपयोग संबंधी सूचना। ये आँकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मानकों और निर्माता दस्तावेज़ों से हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार संकलित किए गए हैं। ये न तो सामग्री परीक्षण का और न ही EN 10204 के अनुसार निरीक्षण दस्तावेज़ का विकल्प हैं। कृपया अपनी पूछताछ के साथ EN 10204 2.1, 3.1 या 3.2 के अनुसार मिल प्रमाणपत्र माँगें। निर्णायक सदैव मानक का प्रचलित संस्करण होता है।

G45200 के बारे में पूछताछ

कोटेशन, उपलब्धता, मिल प्रमाणपत्र या तकनीकी प्रश्न — सीधे सामग्री पृष्ठ पर।

पूछताछ शुरू करें

ऑनलाइन डेटा शीट	ग्रेड खोज	सामग्री संख्या	जारी
सामग्री पृष्ठ देखें	सभी ग्रेड खोजें	1.5423	8 सित॰ 2026