

ANYAGSZÁM 1.3343 · 1.3. OSZTÁLY

X85WMoCrV6-5-4

Anyagszám 1.3343

szerepel S 6-5-2 néven is

Kémiai összetétel, mechanikai és fizikai jellemzők, valamint 46 szabványos megnevezés 19 régióból.

SÚRÚSÉG 8.12 g/cm³	TOVÁBBI MEGNEVEZÉSEK 46 19 régióban	JELLEMZŐÉRTÉKEK 10 nyilvántartva
------------------------------	---	--

Kémiai összetétel


Tömegarány %-ban

Mi ez az ötvözet valójában



- Vas — a maradék, amelyet egyetlen szabvány sem tüntet fel — 80.9 %
- W — 6.3 %
- Mo — 5 %
- Cr — 4.2 %
- Nyomelemek és szennyezők · 3.7 %

Logaritmus skála, 0,01 %-tól 100 %-ig — minden itteni érték közvetlenül összehasonlítható, dekádról dekádra.



A skála logaritmus, nem az elem ötvözetben belüli nyers aránya — csak így mutatható meg tisztán a 0,01% és a 100% egyetlen képen, és ez azt jelenti, hogy itt bármely érték összevethető bármely másikkal.

Becsült átalakulási hőmérsékletek

A minőség átalakulási hőmérsékletének becsüléséhez nincs elegendő nyilvántartott összetétel — hiányzik: Ni.

Fizikai tulajdonságok

1 érték

JELLEMZŐ	ÉRTÉK	MÉRTÉKEGYSÉG
Sűrűség	8.12	g/cm ³

Megnevezések az egyes szabványokban

46 megnevezés · 4 azonosként igazolva

Egyesült Államok		6	Nemzetközi		2
T11302	A minőség saját neve	uns	HS6-5-2		iso
611	A minőség saját neve	aisi-sae	HS6-5-2C		iso
D3		aisi-sae			
M 2		aisi-sae			
T11302		aisi-sae			
M2		aisi-sae			
Franciaország		6	Svédország		2
HS6-5-2		afnor	2715		ss
HS6-5-2HC		afnor	2722		ss
X85WMMoCrV6-5-4		afnor			
Z40CSD10		afnor			
Z85WDCV		afnor			
Z85WDCV06-05-04-02		afnor			
Spanyolország		4	Ausztria		2
6-5-2		une	BOHLERS600		onorm
EM2		une	S600		onorm
F.5603		une			
HS6-5-2		une			
Olaszország		4	Kína		1
15NiCrMo13		uni	W6Mo5Cr4V2		gb
HS6-5-2		uni			
HS6-5-2-2		uni			
X82WMMoV6-5		uni			
Európa		3	Csehország		1
1.3343		din-en	19830		csn
HS6-5-2C		din-en			
S 6-5-2	A minőség saját neve	din-en			
Egyesült Királyság		3	Szerbia		1
3343		bs	Č.7680		srps
4959BA2		bs			
BM2		bs			
Japán		3	Lengyelország		1
SKH51		jis	SW7M		pn
SKH9		jis			
SUH3		jis			
			Magyarország		1
			R6		msz
			Románia		1
			Rp5		stas
			Dél-Korea		1
			SKH51	A minőség saját neve	ks

Megjegyzés a felhasználáshoz. Az adatokat legjobb tudásunk szerint, nyilvánosan hozzáférhető szabványokból és gyártói dokumentációkból állítottuk össze. Nem helyettesítik sem az anyagvizsgálatot, sem az EN 10204 szerinti átvételi bizonylatot. Az EN 10204 2.1, 3.1 vagy 3.2 szerinti műbizonylatot kérjük, az ajánlatkéréssel együtt igényelje. Mindig a szabvány hatályos kiadása az irányadó.

Ajánlatkérés: X85WMoCrV6-5-4
Árajánlat, elérhetőség, műbizonylat vagy műszaki kérdés — közvetlenül az anyag oldalán.

Ajánlatkérés indítása

ADATLAP ONLINE	ANYAGKERESÉS	ANYAGSZÁM	KIADVA
Az anyag oldalára	Keresés az összes anyag között	1.3343	2026. szept. 3.