

ANYAGSZÁM 1.3343 · 1.3. OSZTÁLY

Z85WDCV

Anyagszám 1.3343

szerepel S 6-5-2 néven is

Kémiai összetétel, mechanikai és fizikai jellemzők, valamint 46 szabványos megnevezés 19 régióból.

SÚRÚSÉG 8.12 g/cm³	TOVÁBBI MEGNEVEZÉSEK 46 19 régióban	JELLEMZŐÉRTÉKEK 10 nyilvántartva
------------------------------	---	--

Kémiai összetétel


Tömegarány %-ban

Mi ez az ötvözet valójában



- Vas — a maradék, amelyet egyetlen szabvány sem tüntet fel — 80.9 %
- W — 6.3 %
- Mo — 5 %
- Cr — 4.2 %
- Nyomelemek és szennyezők · 3.7 %

Logaritmus skála, 0,01 %-tól 100 %-ig — minden itteni érték közvetlenül összehasonlítható, dekádról dekádra.



A skála logaritmus, nem az elem ötvözetben belüli nyers aránya — csak így mutatható meg tisztán a 0,01% és a 100% egyetlen képen, és ez azt jelenti, hogy itt bármely érték összevethető bármely másikkal.

Becsült átalakulási hőmérsékletek

A minőség átalakulási hőmérsékletének becsüléséhez nincs elegendő nyilvántartott összetétel — hiányzik: Ni.

Fizikai tulajdonságok

1 érték

JELLEMZŐ	ÉRTÉK	MÉRTÉKEGYSÉG
Sűrűség	8.12	g/cm ³

Megnevezések az egyes szabványokban

46 megnevezés · 4 azonosként igazolva

Egyesült Államok		6	Nemzetközi		2
T11302	A minőség saját neve	uns	HS6-5-2		iso
611	A minőség saját neve	aisi-sae	HS6-5-2C		iso
D3		aisi-sae			
M 2		aisi-sae	Oroszország / FÁK		2
T11302		aisi-sae	R6M5		gost
M2		aisi-sae	P6M5		gost
Franciaország		6	Svédország		2
HS6-5-2		afnor	2715		ss
HS6-5-2HC		afnor	2722		ss
X85WMoCrV6-5-4		afnor			
Z40CSD10		afnor	Bulgária		2
Z85WDCV		afnor	HS6-5-2C		bds
Z85WDCV06-05-04-02		afnor	R6M5		bds
Spanyolország		4	Ausztria		2
6-5-2		une	BOHLERS600		onorm
EM2		une	S600		onorm
F.5603		une			
HS6-5-2		une	Kína		1
Olaszország		4	W6Mo5Cr4V2		gb
15NiCrMo13		uni	Csehország		1
HS6-5-2		uni	19830		csn
HS6-5-2-2		uni	Szerbia		1
X82WMoV6-5		uni	Č.7680		srps
Európa		3	Lengyelország		1
1.3343		din-en	SW7M		pn
HS6-5-2C		din-en			
S 6-5-2	A minőség saját neve	din-en	Magyarország		1
Egyesült Királyság		3	R6		msz
3343		bs	Románia		1
4959BA2		bs	Rp5		stas
BM2		bs			
Japán		3	Dél-Korea		1
SKH51		jis	SKH51	A minőség saját neve	ks
SKH9		jis			
SUH3		jis			

Megjegyzés a felhasználáshoz. Az adatokat legjobb tudásunk szerint, nyilvánosan hozzáférhető szabványokból és gyártói dokumentációkból állítottuk össze. Nem helyettesítik sem az anyagvizsgálatot, sem az EN 10204 szerinti átvételi bizonylatot. Az EN 10204 2.1, 3.1 vagy 3.2 szerinti műbizonylatot kérjük, az ajánlatkéréssel együtt igényelje. Mindig a szabvány hatályos kiadása az irányadó.

Ajánlatkérés: Z85WDCV
Árajánlat, elérhetőség, műbizonylat vagy műszaki kérdés — közvetlenül az anyag oldalán.

Ajánlatkérés indítása

ADATLAP ONLINE	ANYAGKERESÉS	ANYAGSZÁM	KIADVA
Az anyag oldalára	Keresés az összes anyag között	1.3343	2026. aug. 28.