

ANYAGSZÁM 2.4669 · 2.4. OSZTÁLY

5542G

Anyagszám 2.4669

szerepel NiCr15Fe7Ti2Al néven is

Kémiai összetétel, mechanikai és fizikai jellemzők, valamint 23 szabványos megnevezés 7 régióból.

SÚRÚSÉG 8.2 g/cm ³	TOVÁBBI MEGNEVEZÉSEK 23 7 régióban	JELLEMZŐÉRTÉKEK 14 nyilvántartva
---	--	--

Kémiai összetétel


Tömegarány %-ban

Mi ez az ötvözet valójában



- Vas — a maradék, amelyet egyetlen szabvány sem tüntet fel — 7.2 %
- Ni — 70 %
- Cr — 15.5 %
- Ti — 2.5 %
- Nyomelemek és szennyezők · 4.8 %

Logaritmus skála, 0,01 %-tól 100 %-ig — minden itteni érték közvetlenül összehasonlítható, dekádról dekádra.



A skála logaritmusos, nem az elem ötvözetben belüli nyers aránya — csak így mutatható meg tisztán a 0,01% és a 100% egyetlen képen, és ez azt jelenti, hogy itt bármely érték összevethető bármely másikkal.

Becsült átalakulási hőmérsékletek

A minőség átalakulási hőmérsékletének becsléséhez nincs elegendő nyilvántartott összetétel — hiányzik: Ni, Mo.

Fizikai tulajdonságok

1 érték

JELLEMZŐ	ÉRTÉK	MÉRTÉKEGYSÉG
Sűrűség	8.2	g/cm³

Megnevezések az egyes szabványokban

23 megnevezés · 4 azonosként igazolva

Egyesült Államok / Légi- és űripar	10	Európa	2	
5542	ams	NiCr15Fe7Ti2Al	A minőség saját neve	din-en
5598	ams	NiCr15Fe7TiAl	A minőség saját neve	din-en
5667	ams			
5668	ams	Egyesült Királyság		1
5669	ams	HR505		bs
5670	ams			
5671	ams	Franciaország		1
5698	ams	NC 15 Fe TNb		afnor
5699	ams			
5747	ams	Nemzetközi		1
		NW7750		iso
Egyesült Államok	7	Japán		1
N07750	A minőség saját neve	uns		
N07752	uns	NCF750		jis
5542G	aisi-sae			
688	A minőség saját neve	aisi-sae		
B 637	astm			
Inconel® X-750	astm			
N07750	astm			

Megjegyzés a felhasználáshoz. Az adatokat legjobb tudásunk szerint, nyilvánosan hozzáférhető szabványokból és gyártói dokumentációkból állítottuk össze. Nem helyettesítik sem az anyagvizsgálatot, sem az EN 10204 szerinti átvételi bizonylatot. Az EN 10204 2.1, 3.1 vagy 3.2 szerinti műbizonylatot kérjük, az ajánlatkéréssel együtt igényelje. Mindig a szabvány hatályos kiadása az irányadó.

Ajánlatkérés: 5542G

Árajánlat, elérhetőség, műbizonylat vagy műszaki kérdés — közvetlenül az anyag oldalán.

Ajánlatkérés indítása

ADATLAP ONLINE	ANYAGKERESÉS	ANYAGSZÁM	KIADVÁ
Az anyag oldalára	Keresés az összes anyag között	2.4669	2026. szept. 8.