

ANYAGSZÁM 1.0425 · 1.0. OSZTÁLY

A414E

Anyagszám 1.0425

szerepel H II néven is

Kémiai összetétel, mechanikai és fizikai jellemzők, valamint 79 szabványos megnevezés 19 régióból.

SÚRÚSÉG 7.85 g/cm ³	TOVÁBBI MEGNEVEZÉSEK 79 19 régióban	JELLEMZŐÉRTÉKEK 22 nyilvántartva
--	---	--

Kémiai összetétel


Tömegarány %-ban

Mi ez az ötvözet valójában



- Vas — a maradék, amelyet egyetlen szabvány sem tüntet fel — 97.2 %
- Mn — 1.1 %
- Si — 0.4 %
- Cr — 0.3 %
- Nyomelemek és szennyezők · 1 %

Logaritmus skála, 0,01 %-tól 100 %-ig — minden itteni érték közvetlenül összehasonlítható, dekádról dekádra.



A skála logaritmus, nem az elem ötvözetben belüli nyers aránya — csak így mutatható meg tisztán a 0,01% és a 100% egyetlen képen, és ez azt jelenti, hogy itt bármely érték összevethető bármely másikkal.

Becsült átalakulási hőmérsékletek

összetételből számítva · °C

BECSÜLT AE3 811 °C	BECSÜLT AE1 715 °C	BECSÜLT ACM 435 °C	BECSÜLT BS 558 °C
-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Mechanikai tulajdonságok

4 érték 1 állapotban

ÁLLAPOT · MÉRET	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	KCU kJ/m ²
Sheet, GOST 5520-79	400-510	225-245	23-25	490-590

Fizikai tulajdonságok

8 érték

ÁLLAPOT · MÉRET	RHO g/cm ³	E GPa	ALPHA 10 ⁻⁶ /K	LAMBDA W/(m·K)	CP J/(kg·K)	RHO_EL nΩ·m
20	7.87	211	–	–	482	200
100	7.84	208	–	51	486	219
200	7.81	205	12	49	498	292
300	7.78	200	12.8	46	514	381
400	7.74	191	13.2	42	533	487
500	7.71	180	13.6	39	555	601
600	7.67	165	13.85	36	584	758
700	7.63	–	–	–	636	925
800	7.64	–	–	–	703	1094
900	7.61	–	–	–	703	1135
1000	7.55	–	–	–	695	1167
1100	7.49	–	–	–	691	1194
1200	–	–	–	–	687	1219

JELLEMZŐ	ÉRTÉK	MÉRTÉKEGYSÉG
Sűrűség	7.85	g/cm ³
Átalakulási pont Ac1	724	°C
Átalakulási pont Ac3	845	°C
Átalakulási pont Ar3	817	°C
Átalakulási pont Ar1	682	°C

Technológiai jellemzők

JELLEMZŐ	ÉRTÉK	MÉRTÉKEGYSÉG
Hegeszthetőség	without limitations.	
Pelyhesedési érzékenység	not predisposed	
Megeresztési ridegség	not predisposed	

Megnevezések az egyes szabványokban

79 megnevezés · 9 azonosként igazolva

Egyesült Államok		15	Olaszország		8
K01701	A minőség saját neve	uns	Fe410-1KW		uni
K02402	A minőség saját neve	uns	Fe4101KG		uni
K02505	A minőség saját neve	uns	Fe4101KT		uni
K02704	A minőség saját neve	uns	Fe410KG		uni
K02801	A minőség saját neve	uns	Fe410KT		uni
A414E		aisi-sae	Fe410KW		uni
A516Gr.60		aisi-sae	P265GH		uni
Gr.A		aisi-sae	P269GH		uni
K01701		aisi-sae			
K02100		aisi-sae			
K02401		aisi-sae			
K02402		aisi-sae			
K02505		aisi-sae			
A515 Grade 60	A minőség saját neve	astm			
A516	A minőség saját neve	astm			
Egyesült Királyság		9	Európa		5
1501Gr.161-400		bs	1.0425		din-en
151-400		bs	Gr.A		din-en
154-400		bs	H II	A minőség saját neve	din-en
161-400		bs	P265GH	A minőség saját neve	din-en
161-430		bs	St45.8		din-en
161Gr.400		bs			
164Gr.400		bs			
244Gr.400		bs			
P269GH		bs			
Japán		8	Franciaország		5
SG295		jis	A42AP		afnor
SG30		jis	A42CP		afnor
SGV410		jis	A42F		afnor
SGV450		jis	AP		afnor
SGV480		jis	P265GH		afnor
SPV235		jis			
SPV315		jis			
SPV355		jis			
			Spanyolország		4
			A42		une
			A42 RC 1		une
			A42RCI		une
			A42RCII		une
			Oroszország / FÁK		3
			16K		gost
			16K		gost
			20K		gost
			Svédország		3
			1430		ss
			1431		ss
			1432		ss

Lengyelország	3	Románia	2
St36K	pn	K410	stas
St41K	pn	OL44.3	stas
St44K	pn		
Magyarország	3	Bulgária	2
KL2	msz	16K	bds
KL2C	msz	P265GH	bds
P265GH	msz		
Nemzetközi	2	Dél-Korea	2
F5	iso	SPPV315	ks
F7	iso	SPPV355	ks
Csehország	2	Szlovákia	1
11416	csn	11 418	stn
11418	csn	Ausztria	1
		St41KW	onorm
		Belgium	1
		D42-1	nbn

Megjegyzés a felhasználáshoz. Az adatokat legjobb tudásunk szerint, nyilvánosan hozzáférhető szabványokból és gyártói dokumentációkból állítottuk össze. Nem helyettesítik sem az anyagvizsgálatot, sem az EN 10204 szerinti átvételi bizonylatot. Az EN 10204 2.1, 3.1 vagy 3.2 szerinti műbizonylatot kérjük, az ajánlatkéréssel együtt igényelje. Mindig a szabvány hatályos kiadása az irányadó.

Ajánlatkérés: A414E
Árajánlat, elérhetőség, műbizonylat vagy műszaki kérdés — közvetlenül az anyag oldalán.

Ajánlatkérés indítása

ADATLAP ONLINE	ANYAGKERESÉS	ANYAGSZÁM	KIADVA
Az anyag oldalára	Keresés az összes anyag között	1.0425	2026. aug. 29.