

ANYAGSZÁM 1.6562 · 1.6. OSZTÁLY

E4340 Mod

Anyagszám 1.6562

szerepel 40 NiCrMo 8 4 néven is

Kémiai összetétel, mechanikai és fizikai jellemzők, valamint 33 szabványos megnevezés 9 régióból.

SÚRÚSÉG 7.85 g/cm ³	TOVÁBBI MEGNEVEZÉSEK 33 9 régióban	JELLEMZŐÉRTÉKEK 10 nyilvántartva
--	--	--

Kémiai összetétel


Tömegarány %-ban

Mi ez az ötvözet valójában



- Vas — a maradék, amelyet egyetlen szabvány sem tüntet fel — 95.5 %
- Ni — 1.8 %
- Cr — 0.8 %
- Mn — 0.8 %
- Nyomelemek és szennyezők · 1.1 %

Logaritmikus skála, 0,01 %-tól 100 %-ig — minden itteni érték közvetlenül összehasonlítható, dekádról dekádra.



A skála logaritmikus, nem az elem ötvözetben belüli nyers aránya — csak így mutatható meg tisztán a 0,01% és a 100% egyetlen képen, és ez azt jelenti, hogy itt bármely érték összevethető bármely másikkal.

Becsült átalakulási hőmérsékletek

összetételből számítva · °C

BECSÜLT AE3 741 °C	BECSÜLT AE1 711 °C	BECSÜLT ACM 619 °C	BECSÜLT BS 501 °C
-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Fizikai tulajdonságok

1 érték

JELLEMZŐ	ÉRTÉK	MÉRTÉKEGYSÉG
Sűrűség	7.85	g/cm³

Megnevezések az egyes szabványokban

33 megnevezés · 9 azonosként igazolva

Egyesült Államok	13	Európa	2			
G43370	A minőség saját neve	uns	40 NiCrMo 8 4	A minőség saját neve	din-en	
G43376	A minőség saját neve	uns	40NiCrMo8-4	A minőség saját neve	din-en	
G43406		uns	Egyesült Királyság			2
H43406	A minőség saját neve	uns	817M40			bs
K24064	A minőség saját neve	uns	S155			bs
4337	A minőség saját neve	aisi-sae	Oroszország / FÁK			2
4340		aisi-sae	40ChN2MA			gost
E4337	A minőség saját neve	aisi-sae	40KhN2MA			gost
E4340		aisi-sae	Olaszország			2
E4340 Mod		aisi-sae	40 NiCrMo 7			uni
E4340H	A minőség saját neve	aisi-sae	NCM 4			uni
A322		astm	Lengyelország			2
A331		astm	34HNM			pn
Egyesült Államok / Légi- és űripar		8	40HNMA			pn
6257		ams	Franciaország			1
6359		ams	40 NCD 7			afnor
6409		ams	Törökország			1
6414		ams	Ç 4340			mke
6415		ams				
6417		ams				
6419		ams				
6484		ams				

Megjegyzés a felhasználáshoz. Az adatokat legjobb tudásunk szerint, nyilvánosan hozzáférhető szabványokból és gyártói dokumentációkból állítottuk össze. Nem helyettesítik sem az anyagvizsgálatot, sem az EN 10204 szerinti átvételi bizonylatot. Az EN 10204 2.1, 3.1 vagy 3.2 szerinti műbizonylatot kérjük, az ajánlatkéréssel együtt igényelje. Mindig a szabvány hatályos kiadása az irányadó.

Ajánlatkérés: E4340 Mod

Árajánlat, elérhetőség, műbizonylat vagy műszaki kérdés — közvetlenül az anyag oldalán.

[Ajánlatkérés indítása](#)

ADATLAP ONLINE

Az anyag oldalára

ANYAGKERESÉS

Keresés az összes anyag között

ANYAGSZÁM

1.6562

KIADVA

2026. szept. 2.