

ANYAGSZÁM 2.4683 · 2.4. OSZTÁLY

5801

Anyagszám 2.4683

szerepel CoCr22NiW néven is


Kémiai összetétel, mechanikai és fizikai jellemzők, valamint 12 szabványos megnevezés 5 régióból.

SÚRÚSÉG 8.98 g/cm ³	TOVÁBBI MEGNEVEZÉSEK 12 5 régióban	JELLEMZŐÉRTÉKEK 12 nyilvántartva
--	--	--


Kémiai összetétel

Tömegarány %-ban

Mi ez az ötvözet valójában



Logaritmikus skála, 0,01 %-tól 100 %-ig — minden itteni érték közvetlenül összehasonlítható, dekádról dekádra.



A skála logaritmikus, nem az elem ötvözetben belüli nyers aránya — csak így mutatható meg tisztán a 0,01% és a 100% egyetlen képen, és ez azt jelenti, hogy itt bármely érték összevethető bármely másikkal.

Becsült átalakulási hőmérsékletek

A minőség átalakulási hőmérsékletének becsléséhez nincs elegendő nyilvántartott összetétel — hiányzik: Mo.

Fizikai tulajdonságok

1 érték

JELLEMZŐ	ÉRTÉK	MÉRTÉKEGYSÉG
Sűrűség	8.98	g/cm³

Megnevezések az egyes szabványokban

12 megnevezés · 2 azonosként igazolva

Oroszország / FÁK	4	Kína	3
ChN33KJVJ	gost	GB/T14922-2005	gb
EK102	gost	GH188	gb
GOST5632-2014	gost	HG5188	gb
VZh145	gost		
Egyesült Államok / Légi- és űripar	3	Európa	1
5608	ams	CoCr22NiW	din-en
5772	ams	Egyesült Államok	1
5801	ams	R30188	uns

Megjegyzés a felhasználáshoz. Az adatokat legjobb tudásunk szerint, nyilvánosan hozzáférhető szabványokból és gyártói dokumentációkból állítottuk össze. Nem helyettesítik sem az anyagvizsgálatot, sem az EN 10204 szerinti átvételi bizonylatot. Az EN 10204 2.1, 3.1 vagy 3.2 szerinti műbizonylatot kérjük, az ajánlatkéréssel együtt igényelje. Mindig a szabvány hatályos kiadása az irányadó.

Ajánlatkérés: 5801
Árajánlat, elérhetőség, műbizonylat vagy műszaki kérdés — közvetlenül az anyag oldalán.

Ajánlatkérés indítása

ADATLAP ONLINE	ANYAGKERESÉS	ANYAGSZÁM	KIADVA
Az anyag oldalára	Keresés az összes anyag között	2.4683	2026. szept. 8.