

ANYAGSZÁM 1.4980 · 1.4. OSZTÁLY

5804

Anyagszám 1.4980

szerepel X5NiCrTi26-15 néven is

Kémiai összetétel, mechanikai és fizikai jellemzők, valamint 33 szabványos megnevezés 7 régióból.

SÚRÚSÉG 7.94 g/cm ³	TOVÁBBI MEGNEVEZÉSEK 33 7 régióban	JELLEMZŐÉRTÉKEK 13 nyilvántartva
--	--	--

Kémiai összetétel


Tömegarány %-ban

Mi ez az ötvözet valójában



- Vas — a maradék, amelyet egyetlen szabvány sem tüntet fel — 53.1 %
- Ni — 25.5 %
- Cr — 14.8 %
- Ti — 2.1 %
- Nyomelemek és szennyezők · 4.5 %

Logaritmikus skála, 0,01 %-tól 100 %-ig — minden itteni érték közvetlenül összehasonlítható, dekádról dekádra.



A skála logaritmikus, nem az elem ötvözetben belüli nyers aránya — csak így mutatható meg őszintén a 0,01% és a 100% egyetlen képen, és ez azt jelenti, hogy itt bármely érték összevethető bármely másikkal.

Becsült átalakulási hőmérsékletek

Ennek a minőségnek az összetétele kívül esik a közölt modell validált tartományán (egy gyengén ötvözött összetételi ablakon), ezért itt nem becsülünk átalakulási hőmérsékletet.

Fizikai tulajdonságok

1 érték

JELLEMZŐ	ÉRTÉK	MÉRTÉKEGYSÉG
Sűrűség	7.94	g/cm³

Megnevezések az egyes szabványokban

33 megnevezés · 5 azonosként igazolva

Egyesült Államok / Légi- és űripar		12	Franciaország		6
5525	ams		X.N26T.W		afnor
5526	ams		XN26AW		afnor
5723	ams		Z5NCTDV25-15B		afnor
5726	ams		Z5NCTDV26-15B		afnor
5731	ams		Z6NCTDV15-15B		afnor
5732	ams		Z6NCTDV25-15		afnor
5734	ams				
5737	ams		Európa		3
5804	ams		X5NiCrTi26-15	A minőség saját neve	din-en
5853	ams		X6NiCrTiMoVB25-15-2	A minőség saját neve	din-en
5858	ams		Z6NCTDV25-15		din-en
5895	ams				
Egyesült Államok		7	Oroszország / FÁK		3
K66286	uns		08Ch15N25T2MFR		gost
S66286	uns		08Kh15N25T2MFR		gost
S66286	uns		EP674		gost
660	aisi-sae				
663	aisi-sae		Egyesült Királyság		1
S66286	aisi-sae		286 S 31		bs
A453	astm				
A638	astm		Kína		1
			06Cr15Ni25Ti2MoAlVB		gb

Megjegyzés a felhasználáshoz. Az adatokat legjobb tudásunk szerint, nyilvánosan hozzáférhető szabványokból és gyártói dokumentációkból állítottuk össze. Nem helyettesíti sem az anyagvizsgálatot, sem az EN 10204 szerinti átvételi bizonylatot. Az EN 10204 2.1, 3.1 vagy 3.2 szerinti műbizonylatot kérjük, az ajánlatkéréssel együtt igényelje. Mindig a szabvány hatályos kiadása az irányadó.

Ajánlatkérés: 5804
Árajánlat, elérhetőség, műbizonylat vagy műszaki kérdés — közvetlenül az anyag oldalán.

Ajánlatkérés indítása

ADATLAP ONLINE	ANYAGKERESÉS	ANYAGSZÁM	KIADVA
Az anyag oldalára	Keresés az összes anyag között	1.4980	2026. szept. 8.