

ANYAGSZÁM 2.4856 · 2.4. OSZTÁLY

5837

Anyagszám 2.4856

szerepel NiCr22Mo9Nb néven is

Kémiai összetétel, mechanikai és fizikai jellemzők, valamint 24 szabványos megnevezés 4 régióból.

SÚRÚSÉG 8.4 g/cm ³	TOVÁBBI MEGNEVEZÉSEK 24 4 régióban	JELLEMZŐÉRTÉKEK 15 nyilvántartva
----------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

Kémiai összetétel


Tömegarány %-ban

Mi ez az ötvözet valójában



- Vas — a maradék, amelyet egyetlen szabvány sem tüntet fel — 4.4 %
- Ni — 58 %
- Cr — 21.5 %
- Mo — 9 %
- Nyomelemek és szennyezők · 7.1 %

Logaritmikus skála, 0,01 %-tól 100 %-ig — minden itteni érték közvetlenül összehasonlítható, dekádról dekádra.



A skála logaritmikus, nem az elem ötvözetén belüli nyers aránya — csak így mutatható meg őszintén a 0,01% és a 100% egyetlen képen, és ez azt jelenti, hogy itt bármely érték összevethető bármely másikkal.

Becsült átalakulási hőmérsékletek

A minőség átalakulási hőmérsékletének becsléséhez nincs elegendő nyilvántartott összetétel — hiányzik: Ni.

Mechanikai tulajdonságok

1 érték 1 állapotban

SOFT ANNEALED	HB
Soft annealed	240

Fizikai tulajdonságok

1 érték

JELLEMZŐ	ÉRTÉK	MÉRTÉKEGYSÉG
Sűrűség	8.4	g/cm³

Megnevezések az egyes szabványokban

24 megnevezés · 4 azonosként igazolva

Egyesült Államok	17	Egyesült Államok / Légi- és űripar	5	
N06625	A minőség saját neve	uns	5599	ams
N06626	A minőség saját neve	uns	5666	ams
N26010	A minőség saját neve	uns	5837	ams
N26625		uns	5869	ams
5581	aisi-sae		5879	ams
B 366	astm			
B 443	astm	Európa		1
B 443 Gr 1	astm	NiCr22Mo9Nb	A minőség saját neve	din-en
B 446	astm			
B 564	astm	Franciaország		1
B444	astm	NC 22 FeDNB		afnor
B704	astm			
B705	astm			
B751	astm			
B775	astm			
B829	astm			
F3056	astm			

Megjegyzés a felhasználáshoz. Az adatokat legjobb tudásunk szerint, nyilvánosan hozzáférhető szabványokból és gyártói dokumentációkból állítottuk össze. Nem helyettesítik sem az anyagvizsgálatot, sem az EN 10204 szerinti átvételi bizonylatot. Az EN 10204 2.1, 3.1 vagy 3.2 szerinti műbizonylatot kérjük, az ajánlatkéréssel együtt igényelje. Mindig a szabvány hatályos kiadása az irányadó.

Ajánlatkérés: 5837
Árajánlat, elérhetőség, műbizonylat vagy műszaki kérdés — közvetlenül az anyag oldalán.

Ajánlatkérés indítása

ADATLAP ONLINE

Az anyag oldalára

ANYAGKERESÉS

Keresés az összes anyag között

ANYAGSZÁM

2.4856

KIADVA

2026. szept. 8.