

ANYAGSZÁM 1.0335 · 1.0. OSZTÁLY

1.0335

Kémiai összetétel, mechanikai és fizikai jellemzők, valamint 20 szabványos megnevezés 12 régióból.

SŰRŰSÉG 7.85 g/cm ³	TOVÁBBI MEGNEVEZÉSEK 20 12 régióban	JELLEMZŐÉRTÉKEK 5 nyilvántartva
--	---	---


Kémiai összetétel

Tömegarány %-ban

Mi ez az ötvözet valójában



Logaritmus skála, 0,01 %-tól 100 %-ig — minden itteni érték közvetlenül összehasonlítható, dekádról dekádra.



A skála logaritmus, nem az elem ötvözetben belüli nyers aránya — csak így mutatható meg tisztán a 0,01% és a 100% egyetlen képen, és ez azt jelenti, hogy itt bármely érték összevethető bármely másikkal.

Becsült átalakulási hőmérsékletek

A minőség átalakulási hőmérsékletének becsléséhez nincs elegendő nyilvántartott összetétel — hiányzik: Si, Ni, Cr, Mo.

Mechanikai tulajdonságok

15 érték 4 állapotban

ÁLLAPOT · MÉRET	REH N/mm ²	A80 % · Lo = 80 mm	A % · Lo = 5,65 √So
1 – 2	170–330	–	–
1 – 1.5	–	27	–
1.5 – 2	–	28	–

ÁLLAPOT · MÉRET	REH N/mm ²	A80 % · Lo = 80 mm	A % · Lo = 5,65 √So
2 – 11	170–310	–	–
2 – 3	–	29	–
3 – 11	–	–	33

ÁLLAPOT · MÉRET	RM N/mm ²	A %
Plate/Sheet	270	31–41

ÁLLAPOT · MÉRET	RM N/mm ²	A %
Plate/Sheet Hot-rolled	270	31–41

ÁLLAPOT · MÉRET	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	Z %	KCU kJ/m ²
Blank for pipe	638	373	16	40	390

Fizikai tulajdonságok			1 érték
JELLEMZŐ	ÉRTÉK	MÉRTÉKEGYSÉG	
Sűrűség	7.85	g/cm ³	

Megnevezések az egyes szabványokban		20 megnevezés · 5 azonosként igazolva	
Egyesült Államok	4	Franciaország	1
G10060	A minőség saját neveuns	3C	afnor
1006	A minőség saját neveaisi-sae	Spanyolország	1
A622DQ	aisi-sae	AP13	une
DS	aisi-sae	Nemzetközi	1
Európa	3	HR4	iso
DD 13	A minőség saját nevedin-en	Oroszország / FÁK	1
DS	din-en	08kp	gost
StW 24	A minőség saját nevedin-en	Olaszország	1
Csehország	3	FeP13	uni
11304	csn	Ausztrália / Új-Zéland	1
11305	csn	1006	as-nzs
11330	csn	Dél-Korea	1
Japán	2	SPHE	A minőség saját neveks
SPHE	jis		
SPHE-AK	jis		
Egyesült Királyság	1		
HR1	bs		

Megjegyzés a felhasználáshoz. Az adatokat legjobb tudásunk szerint, nyilvánosan hozzáférhető szabványokból és gyártói dokumentációkból állítottuk össze. Nem helyettesítik sem az anyagvizsgálatot, sem az EN 10204 szerinti átvételi bizonylatot. Az EN 10204 2.1, 3.1 vagy 3.2 szerinti műbizonylatot kérjük, az ajánlatkéréssel együtt igényelje. Mindig a szabvány hatályos kiadása az irányadó.

Ajánlatkérés: 1.0335
Árajánlat, elérhetőség, műbizonylat vagy műszaki kérdés — közvetlenül az anyag oldalán.

Ajánlatkérés indítása

ADATLAP ONLINE	ANYAGKERESÉS	ANYAGSZÁM	KIADVA
Az anyag oldalára	Keresés az összes anyag között	1.0335	2026. aug. 26.