

ANYAGSZÁM 1.1121 · 1.1. OSZTÁLY

1.1121

Kémiai összetétel, mechanikai és fizikai jellemzők, valamint 61 szabványos megnevezés 22 régióból.

SŰRŰSÉG 7.85 g/cm ³	TOVÁBBI MEGNEVEZÉSEK 61 22 régióban	JELLEMZŐÉRTÉKEK 7 nyilvántartva
--	---	---

Kémiai összetétel


Tömegarány %-ban

Mi ez az ötvözet valójában



- Vas — a maradék, amelyet egyetlen szabvány sem tüntet fel — 98.6 % ■ Mn — 0.4 % ■ Si — 0.4 % ■ Cr — 0.4 %
■ Nyomelemek és szennyezők · 0.2 %

Logaritmus skála, 0,01 %-tól 100 %-ig — minden itteni érték közvetlenül összehasonlítható, dekádról dekádra.



A skála logaritmus, nem az elem ötvözetben belüli nyers aránya — csak így mutatható meg őszintén a 0,01% és a 100% egyetlen képen, és ez azt jelenti, hogy itt bármely érték összevethető bármely másikkal.

Becsült átalakulási hőmérsékletek

A minőség átalakulási hőmérsékletének becsléséhez nincs elegendő nyilvántartott összetétel — hiányzik: Ni, Mo.

Mechanikai tulajdonságok

4 érték 3 állapotban

SOFT ANNEALED	HB	HRB
Soft annealed	131	73

NORMALIZED	HB
Normalized	85–140
COLD ROLLED	HV
Cold rolled	250

Fizikai tulajdonságok

1 érték

JELLEMZŐ	ÉRTÉK	MÉRTÉKEGYSÉG
Sűrűség	7.85	g/cm³

Megnevezések az egyes szabványokban

61 megnevezés · 4 azonosként igazolva

Egyesült Államok	7	Franciaország	4
G10100	A minőség saját neveuns	AF-34	afnor
1008	aisi-sae	C10RR	afnor
1010	A minőség saját neveaisi-sae	XC10	afnor
1011	aisi-sae	XC12	afnor
G10080	aisi-sae		
G10100	aisi-sae	Olaszország	4
M1010	aisi-sae	2C10	uni
		2C15	uni
		C10	uni
		C15	uni
Egyesült Királyság	6	Ausztrália / Új-Zéland	4
040A10	bs	1010	as-nzs
045A10	bs	A1010	as-nzs
045M10	bs	CA1010	as-nzs
C10 C10E C10R	bs	HA1010	as-nzs
C10E	bs		
CS12	bs	Európa	3
Japán	6	C10E	A minőség saját nevedin-en
S09CK	jis	Ck 10	A minőség saját nevedin-en
S09CX	jis	Ck15	din-en
S10C	jis		
S9CK	jis	Nemzetközi	3
SPHE	jis	C10	iso
SWR1	jis	C15M2	iso
		S10C	iso
Spanyolország	5	Kína	3
C10E	une	08	gb
C10k	une	08F	gb
F.151	une	10	gb
F.1510	une		
F.1510-C 10 k	une		

Oroszország / FÁK	2	Szlovákia	1
08	gost	12 010	stn
10	gost		
Svédország	2	Magyarország	1
1146	ss	C10	msz
1265	ss	Románia	1
Lengyelország	2	OLC10X	stas
08X	pn	Bulgária	1
10	pn	08	bds
Dél-Korea	2	Ausztria	1
SM10C	ks	RC12	onorm
SM9CK	ks		
Csehország	1	Belgium	1
12010	csn	C10-2	nbm
		Svájc	1
		Ck10	snv

Megjegyzés a felhasználáshoz. Az adatokat legjobb tudásunk szerint, nyilvánosan hozzáférhető szabványokból és gyártói dokumentációkból állítottuk össze. Nem helyettesítik sem az anyagvizsgálatot, sem az EN 10204 szerinti átvételi bizonylatot. Az EN 10204 2.1, 3.1 vagy 3.2 szerinti műbizonylatot kérjük, az ajánlatkéréssel együtt igényelje. Mindig a szabvány hatályos kiadása az irányadó.

Ajánlatkérés: 1.1121
Árajánlat, elérhetőség, műbizonylat vagy műszaki kérdés — közvetlenül az anyag oldalán.

Ajánlatkérés indítása

ADATLAP ONLINE	ANYAGKERESÉS	ANYAGSZÁM	KIADVA
Az anyag oldalára	Keresés az összes anyag között	1.1121	2026. aug. 25.