

ANYAGSZÁM 1.1141 · 1.1. OSZTÁLY

1.1141

Kémiai összetétel, mechanikai és fizikai jellemzők, valamint 52 szabványos megnevezés 20 régióból.

SÚRÚSÉG 7.85 g/cm ³	TOVÁBBI MEGNEVEZÉSEK 52 20 régióban	JELLEMZŐÉRTÉKEK 6 nyilvántartva
--	---	---


Kémiai összetétel

Tömegarány %-ban

Mi ez az ötvözet valójában



Logaritmus skála, 0,01 %-tól 100 %-ig — minden itteni érték közvetlenül összehasonlítható, dekádról dekádra.



A skála logaritmus, nem az elem ötvözetben belüli nyers aránya — csak így mutatható meg szintén a 0,01% és a 100% egyetlen képen, és ez azt jelenti, hogy itt bármely érték összevethető bármely másikkal.

Becsült átalakulási hőmérsékletek

A minőség átalakulási hőmérsékletének becsléséhez nincs elegendő nyilvántartott összetétel — hiányzik: Ni, Cr, Mo.

Mechanikai tulajdonságok

5 érték 3 állapotban

SOFT ANNEALED	HB	HRB	HV
Soft annealed	143	76	140

NORMALIZED	HB
Normalized	95–150

COLD ROLLED	HV
Cold rolled	260

Fizikai tulajdonságok

1 érték

JELLEMZŐ	ÉRTÉK	MÉRTÉKEGYSÉG
Sűrűség	7.85	g/cm³

Megnevezések az egyes szabványokban

52 megnevezés · 6 azonosként igazolva

Egyesült Királyság	8	Spanyolország	4
040A15	bs	C15K	une
055M15	bs	C16k	une
080A15	bs	F.1511	une
080M15	bs	F.1511 –C 16 k	une
32C	bs		
C15 C15E C15R	bs	Ausztrália / Új-Zéland	4
CS17	bs	1015	as-nzs
EN32C	bs	K1015	as-nzs
		K1018	as-nzs
		K1020	as-nzs
Egyesült Államok	6		
G10150	A minőség saját neve uns	Japán	3
G10170	A minőség saját neve uns	S15C	jis
1015	A minőség saját neve aisi-sae	S15CK	jis
1017	A minőség saját neve aisi-sae	S17C	jis
Gr.1015	aisi-sae		
Gr.1016	aisi-sae	Csehország	3
		12 020 VAR	csn
Európa	5	12020	csn
1.1141	din-en	12023	csn
C15	din-en		
C15E	A minőség saját neve din-en	Nemzetközi	2
Ck 15	A minőség saját neve din-en	C15E4	iso
Gr.1016	din-en	C15M2	iso
Franciaország	4	Oroszország / FÁK	2
C15E	afnor	15	gost
C18RR	afnor	ct15	gost
XC12	afnor		
XC15	afnor	Olaszország	2
		C15	uni
		C16	uni

Kína	1	Magyarország	1
15	gb	C 15	msz
Svédország	1	Románia	1
1370	ss	OLC15	stas
Szlovákia	1	Ausztria	1
12 023	stn	RC15	onorm
Lengyelország	1	Finnország	1
15	pn	505	sfs
Horvátország	1		
Č1221	hrn		

Megjegyzés a felhasználáshoz. Az adatokat legjobb tudásunk szerint, nyilvánosan hozzáférhető szabványokból és gyártói dokumentációkból állítottuk össze. Nem helyettesítik sem az anyagvizsgálatot, sem az EN 10204 szerinti átvételi bizonylatot. Az EN 10204 2.1, 3.1 vagy 3.2 szerinti műbizonylatot kérjük, az ajánlatkéréssel együtt igényelje. Mindig a szabvány hatályos kiadása az irányadó.

Ajánlatkérés: 1.1141
Árajánlat, elérhetőség, műbizonylat vagy műszaki kérdés — közvetlenül az anyag oldalán.

Ajánlatkérés indítása

ADATLAP ONLINE	ANYAGKERESÉS	ANYAGSZÁM	KIADVA
Az anyag oldalára	Keresés az összes anyag között	1.1141	2026. aug. 25.