

ANYAGSZÁM 1.1213 · 1.1. OSZTÁLY

1.1213

Kémiai összetétel, mechanikai és fizikai jellemzők, valamint 20 szabványos megnevezés 11 régióból.

SŰRŰSÉG 7.69 g/cm ³	TOVÁBBI MEGNEVEZÉSEK 20 11 régióban	JELLEMZŐÉRTÉKEK 6 nyilvántartva
--	---	---


Kémiai összetétel

Tömegarány %-ban

Mi ez az ötvözet valójában



Logaritmus skála, 0,01 %-tól 100 %-ig — minden itteni érték közvetlenül összehasonlítható, dekádról dekádra.



A skála logaritmus, nem az elem ötvözetben belüli nyers aránya — csak így mutatható meg tisztán a 0,01% és a 100% egyetlen képen, és ez azt jelenti, hogy itt bármely érték összevethető bármely másikkal.

Becsült átalakulási hőmérsékletek

A minőség átalakulási hőmérsékletének becsléséhez nincs elegendő nyilvántartott összetétel — hiányzik: Ni, Cr, Mo.

Fizikai tulajdonságok

1 érték

JELLEMZŐ	ÉRTÉK	MÉRTÉKEGYSÉG
Sűrűség	7.69	g/cm ³

Megnevezések az egyes szabványokban

20 megnevezés · 7 azonosként igazolva

Európa		4	Olaszország		2	
1.1213		din-en	C50E		uni	
C53E	A minőség saját neve	din-en	C53		uni	
C53G	A minőség saját neve	din-en	Nemzetközi			1
Cf 53	A minőség saját neve	din-en	C50 C50E4 C50M2		iso	
Egyesült Államok		4	Japán			1
G10500	A minőség saját neve	uns	S50C		jis	
G10550	A minőség saját neve	uns	Kína			1
1050	A minőség saját neve	aisi-sae	50		gb	
1055	A minőség saját neve	aisi-sae	Oroszország / FÁK			1
Egyesült Királyság		2	50		gost	
060A52		bs	Svédország			1
C50 C50E C50R		bs	1674		ss	
Franciaország		2	Csehország			1
XC48H1TS		afnor	12051		csn	
XC48TS		afnor				

Megjegyzés a felhasználáshoz. Az adatokat legjobb tudásunk szerint, nyilvánosan hozzáférhető szabványokból és gyártói dokumentációkból állítottuk össze. Nem helyettesítik sem az anyagvizsgálatot, sem az EN 10204 szerinti átvételi bizonylatot. Az EN 10204 2.1, 3.1 vagy 3.2 szerinti műbizonylatot kérjük, az ajánlatkéréssel együtt igényelje. Mindig a szabvány hatályos kiadása az irányadó.

Ajánlatkérés: 1.1213

Árajánlat, elérhetőség, műbizonylat vagy műszaki kérdés — közvetlenül az anyag oldalán.

[Ajánlatkérés indítása](#)

ADATLAP ONLINE	ANYAGKERESÉS	ANYAGSZÁM	KIADVA
Az anyag oldalára	Keresés az összes anyag között	1.1213	2026. aug. 26.