

ANYAGSZÁM 1.1625 · 1.1. OSZTÁLY

1.1625


Kémiai összetétel, mechanikai és fizikai jellemzők, valamint 27 szabványos megnevezés 15 régióból.

SŰRŰSÉG 7.85 g/cm ³	TOVÁBBI MEGNEVEZÉSEK 27 15 régióban	JELLEMZŐÉRTÉKEK 6 nyilvántartva
--	---	---

Kémiai összetétel


Tömegarány %-ban

Mi ez az ötvözet valójában



- Vas — a maradék, amelyet egyetlen szabvány sem tüntet fel — 98.7 %
- C — 0.8 %
- Mn — 0.2 %
- Si — 0.2 %
- Nyomelemek és szennyezők · 0.1 %

Logaritmus skála, 0,01 %-tól 100 %-ig — minden itteni érték közvetlenül összehasonlítható, dekádról dekádra.



A skála logaritmus, nem az elem ötvözetben belüli nyers aránya — csak így mutatható meg tisztán a 0,01% és a 100% egyetlen képen, és ez azt jelenti, hogy itt bármely érték összevethető bármely másikkal.

Becsült átalakulási hőmérsékletek

A minőség átalakulási hőmérsékletének becsléséhez nincs elegendő nyilvántartott összetétel — hiányzik: Ni, Cr, Mo.

Fizikai tulajdonságok

1 érték

JELLEMZŐ	ÉRTÉK	MÉRTÉKEGYSÉG
Sűrűség	7.85	g/cm ³

Megnevezések az egyes szabványokban

27 megnevezés · 2 azonosként igazolva

Egyesült Államok	4	Európa	1	
T72301	uns	C80W2	A minőség saját neve	din-en
C 0.85	aisi-sae			
W 1	aisi-sae	Spanyolország		1
W1-7	aisi-sae	F-513		une
Franciaország	4	Nemzetközi		1
C90E2U	afnor	C80U		iso
Y1-70	afnor			
Y1-80	afnor	Kína		1
Y90	afnor	T8		gb
Japán	3	Olaszország		1
SK5	jis	C80KU		uni
SK6	jis			
SKC3	jis	Csehország		1
Oroszország / FÁK	3	19 152		csn
U8	gost	Románia		1
U8A	gost	OSC8		stas
Y8	gost	Ausztria		1
Egyesült Királyság	2	K980		onorm
BW1A	bs	Dél-Korea		1
BW1B	bs	SKC3	A minőség saját neve	ks
Lengyelország	2			
N8	pn			
N8E	pn			

Megjegyzés a felhasználáshoz. Az adatokat legjobb tudásunk szerint, nyilvánosan hozzáférhető szabványokból és gyártói dokumentációkból állítottuk össze. Nem helyettesítik sem az anyagvizsgálatot, sem az EN 10204 szerinti átvételi bizonylatot. Az EN 10204 2.1, 3.1 vagy 3.2 szerinti műbizonylatot kérjük, az ajánlatkéréssel együtt igényelje. Mindig a szabvány hatályos kiadása az irányadó.

Ajánlatkérés: 1.1625

Ajánlatkérés indítása

Árajánlat, elérhetőség, műbizonylat vagy műszaki kérdés — közvetlenül az anyag oldalán.

ADATLAP ONLINE	ANYAGKERESÉS	ANYAGSZÁM	KIADVA
Az anyag oldalára	Keresés az összes anyag között	1.1625	2026. aug. 25.