

ANYAGSZÁM 1.1645 · 1.1. OSZTÁLY

1.1645


Kémiai összetétel, mechanikai és fizikai jellemzők, valamint 45 szabványos megnevezés 18 régióból.

SŰRŰSÉG 7.85 g/cm ³	TOVÁBBI MEGNEVEZÉSEK 45 18 régióban	JELLEMZŐÉRTÉKEK 6 nyilvántartva
--	---	---

Kémiai összetétel


Tömegarány %-ban

Mi ez az ötvözet valójában



- Vas — a maradék, amelyet egyetlen szabvány sem tüntet fel — 98.5 %
- C — 1.1 %
- Mn — 0.2 %
- Si — 0.2 %
- Nyomelemek és szennyezők · 0.1 %

Logaritmus skála, 0,01 %-tól 100 %-ig — minden itteni érték közvetlenül összehasonlítható, dekádról dekádra.



A skála logaritmus, nem az elem ötvözetben belüli nyers aránya — csak így mutatható meg tisztán a 0,01% és a 100% egyetlen képen, és ez azt jelenti, hogy itt bármely érték összevethető bármely másikkal.

Becsült átalakulási hőmérsékletek

A minőség átalakulási hőmérsékletének becsléséhez nincs elegendő nyilvántartott összetétel — hiányzik: Ni, Cr, Mo.

Fizikai tulajdonságok

1 érték

JELLEMZŐ	ÉRTÉK	MÉRTÉKEGYSÉG
Sűrűség	7.85	g/cm ³

Megnevezések az egyes szabványokban

45 megnevezés · 1 azonosként igazolva

Egyesült Államok	7	Bulgária	3
T72301	uns	U10	bds
G51320	aisi-sae	U11	bds
T72301	aisi-sae	U12	bds
W 1	aisi-sae		
W1-9	aisi-sae	Spanyolország	2
W110	aisi-sae	C102	une
W110Extra	aisi-sae	F.5117C102	une
Franciaország	4	Japán	2
C105E2U	afnor	SK3	jis
C120E3U	afnor	SK4	jis
Y1-90	afnor		
Y2105	afnor	Kína	2
Lengyelország	4	T10	gb
N10	pn	T11	gb
N10E	pn		
N11	pn	Magyarország	2
N11E	pn	S101	msz
		S102	msz
Egyesült Királyság	3	Ausztria	2
1645	bs	BOHLERK990	onorm
BW1A	bs	K990	onorm
BW1B	bs		
Nemzetközi	3	Európa	1
C105U	iso	C105W2	A minőség saját neve din-en
CT105	iso		
TC105	iso	Olaszország	1
		C100KU	uni
Oroszország / FÁK	3	Svédország	1
U10	gost	1880	ss
U10A	gost		
Y10	gost	Románia	1
Csehország	3	OSC10	stas
19 192 PH	csn		
19191	csn	Dél-Korea	1
19192	csn	STC3	ks

Megjegyzés a felhasználáshoz. Az adatokat legjobb tudásunk szerint, nyilvánosan hozzáférhető szabványokból és gyártói dokumentációkból állítottuk össze. Nem helyettesítik sem az anyagvizsgálatot, sem az EN 10204 szerinti átvételi bizonylatot. Az EN 10204 2.1, 3.1 vagy 3.2 szerinti műbizonylatot kérjük, az ajánlatkéréssel együtt igényelje. Mindig a szabvány hatályos kiadása az irányadó.

Ajánlatkérés: 1.1645
Árajánlat, elérhetőség, műbizonylat vagy műszaki kérdés — közvetlenül az anyag oldalán.

Ajánlatkérés indítása

ADATLAP ONLINE

Az anyag oldalára

ANYAGKERESÉS

Keresés az összes anyag között

ANYAGSZÁM

1.1645

KIADVA

2026. aug. 26.