

ANYAGSZÁM 1.3202 · 1.3. OSZTÁLY

1.3202

Kémiai összetétel, mechanikai és fizikai jellemzők, valamint 16 szabványos megnevezés 12 régióból.

SŰRŰSÉG 8.4 g/cm³	TOVÁBBI MEGNEVEZÉSEK 16 12 régióban	JELLEMZŐÉRTÉKEK 11 nyilvántartva
-----------------------------	---	--

Kémiai összetétel


Tömegarány %-ban

Mi ez az ötvözet valójában



- Vas — a maradék, amelyet egyetlen szabvány sem tüntet fel — 72.2 %
- W — 12 %
- Co — 4.8 %
- Cr — 4.2 %
- Nyomelemek és szennyezők · 6.9 %

Logaritmusos skála, 0,01 %-tól 100 %-ig — minden itteni érték közvetlenül összehasonlítható, dekádról dekádra.



A skála logaritmusos, nem az elem ötvözetben belüli nyers aránya — csak így mutatható meg tisztán a 0,01% és a 100% egyetlen képen, és ez azt jelenti, hogy itt bármely érték összevethető bármely másikkal.

Becsült átalakulási hőmérsékletek

A minőség átalakulási hőmérsékletének becsléséhez nincs elegendő nyilvántartott összetétel — hiányzik: Ni.

Mechanikai tulajdonságok

1 érték 1 állapotban

ÁLLAPOT · MÉRET	HB
Annealed	285

Fizikai tulajdonságok

1 érték

JELLEMZŐ	ÉRTÉK	MÉRTÉKEGYSÉG
Sűrűség	8.4	g/cm ³

Hőkezelés

4 eljárás

LÉPÉS	HŐMÉRSÉKLET	KÖZEG
source joins the operations with + / procedural order		
Előmelegítés	800–900 °C	—
Edzés	1220–1240 °C	—
Megeresztés	550 °C	—
Izzítás	A hőmérséklet nincs megadva	—
Izzítás	A hőmérséklet nincs megadva	—
source joins the operations with + / procedural order		
Edzés	A hőmérséklet nincs megadva	—
Megeresztés	A hőmérséklet nincs megadva	—

Megnevezések az egyes szabványokban

16 megnevezés · 5 azonosként igazolva

Európa		2	Egyesült Királyság		1
HS12-1-4-5	A minőség saját neve	din-en	BT15		bs
S12-1-4-5	A minőség saját neve	din-en	Franciaország		1
Egyesült Államok		2	Z160WKVC12-05-05-04		afnor
T12015	A minőség saját neve	uns	Japán		1
T15	A minőség saját neve	aisi-sae	SKH10		jis
Spanyolország		2	Kína		1
12-1-5-5		une	W12Cr4V5Co5		gb
F.5563		une	Csehország		1
Oroszország / FÁK		2	19 858		csn
R12MF4K5		gost			
P12MΦ5K5		gost			

Szerbia	1	Dél-Korea	1
Č.9681	srps	SKH10	A minőség saját neveks
Lengyelország	1		
SK5V	pn		

Megjegyzés a felhasználáshoz. Az adatokat legjobb tudásunk szerint, nyilvánosan hozzáférhető szabványokból és gyártói dokumentációkból állítottuk össze. Nem helyettesítik sem az anyagvizsgálatot, sem az EN 10204 szerinti átvételi bizonylatot. Az EN 10204 2.1, 3.1 vagy 3.2 szerinti műbizonylatot kérjük, az ajánlatkéréssel együtt igényelje. Mindig a szabvány hatályos kiadása az irányadó.

Ajánlatkérés: 1.3202
Árajánlat, elérhetőség, műbizonylat vagy műszaki kérdés — közvetlenül az anyag oldalán.

Ajánlatkérés indítása

ADATLAP ONLINE	ANYAGKERESÉS	ANYAGSZÁM	KIADVA
Az anyag oldalára	Keresés az összes anyag között	1.3202	2026. aug. 26.