

ANYAGSZÁM 1.3339 · 1.3. OSZTÁLY

1.3339

Kémiai összetétel, mechanikai és fizikai jellemzők, valamint 21 szabványos megnevezés 15 régióból.

SŰRŰSÉG 7.85 g/cm ³	TOVÁBBI MEGNEVEZÉSEK 21 15 régióban	JELLEMZŐÉRTÉKEK 12 nyilvántartva
--	---	--

Kémiai összetétel


Tömegarány %-ban

Mi ez az ötvözet valójában



- Vas — a maradék, amelyet egyetlen szabvány sem tüntet fel — 80.9 %
- W — 6.3 %
- Mo — 5 %
- Cr — 4.2 %
- Nyomelemek és szennyezők · 3.7 %

Logaritmus skála, 0,01 %-tól 100 %-ig — minden itteni érték közvetlenül összehasonlítható, dekádról dekádra.



A skála logaritmus, nem az elem ötvözetben belüli nyers aránya — csak így mutatható meg tisztán a 0,01% és a 100% egyetlen képen, és ez azt jelenti, hogy itt bármely érték összevethető bármely másikkal.

Becsült átalakulási hőmérsékletek

A minőség átalakulási hőmérsékletének becsléséhez nincs elegendő nyilvántartott összetétel — hiányzik: Ni.

Mechanikai tulajdonságok

3 érték 3 állapotban

SOFT ANNEALED	HB
Soft annealed	262

ÁLLAPOT · MÉRET	HB
(annealing) , GOST 19265-73	255

ÁLLAPOT · MÉRET	HB
Annealed	262

Fizikai tulajdonságok

3 érték

JELLEMZŐ	ÉRTÉK	MÉRTÉKEGYSÉG
Sűrűség	7.85	g/cm³
Átalakulási pont Ac1	815	°C
Átalakulási pont Ar1	730	°C

Megnevezések az egyes szabványokban

21 megnevezés · 3 azonosként igazolva

Európa	3	Japán	1
HS 6-5-2 A minőség saját neve	din-en	SKH51	jis
HS6-5-2 A minőség saját neve	din-en	Kína	1
S6-5-2	din-en	W6Mo5Cr4V2	gb
Egyesült Államok	3	Oroszország / FÁK	1
T11302	uns	R6M5	gost
M2	aisi-sae	Olaszország	1
M2	astm	HS6-5-2	uni
Nemzetközi	2	Svédország	1
HS6-5-2	iso	2722	ss
HS6-5-2C	iso	Csehország	1
Dél-Korea	2	19830	csn
SKH51 A minőség saját neve	ks	Szlovákia	1
SKH9	ks	19 830	stn
Egyesült Királyság	1	Lengyelország	1
BM2	bs	SW7M	pn
Franciaország	1		
Z85WDCV06-05-04-02	afnor		

Ausztria	1
S600	onorm

Megjegyzés a felhasználáshoz. Az adatokat legjobb tudásunk szerint, nyilvánosan hozzáférhető szabványokból és gyártói dokumentációkból állítottuk össze. Nem helyettesítik sem az anyagvizsgálatot, sem az EN 10204 szerinti átvételi bizonylatot. Az EN 10204 2.1, 3.1 vagy 3.2 szerinti műbizonylatot kérjük, az ajánlatkéréssel együtt igényelje. Mindig a szabvány hatályos kiadása az irányadó.

Ajánlatkérés: 1.3339
Árajánlat, elérhetőség, műbizonylat vagy műszaki kérdés — közvetlenül az anyag oldalán.

Ajánlatkérés indítása

ADATLAP ONLINE	ANYAGKERESÉS	ANYAGSZÁM	KIADVA
Az anyag oldalára	Keresés az összes anyag között	1.3339	2026. aug. 26.