

ANYAGSZÁM 1.3344 · 1.3. OSZTÁLY

1.3344

Kémiai összetétel, mechanikai és fizikai jellemzők, valamint 19 szabványos megnevezés 8 régióból.

SŰRŰSÉG 8.2 g/cm³	TOVÁBBI MEGNEVEZÉSEK 19 8 régióban	JELLEMZŐÉRTÉKEK 11 nyilvántartva
-----------------------------	--	--

Kémiai összetétel


Tömegarány %-ban

Mi ez az ötvözet valójában



- Vas — a maradék, amelyet egyetlen szabvány sem tüntet fel — 79.5 %
- W — 6.4 %
- Mo — 5 %
- Cr — 4.2 %
- Nyomelemek és szennyezők · 5.1 %

Logaritmus skála, 0,01 %-tól 100 %-ig — minden itteni érték közvetlenül összehasonlítható, dekádról dekádra.



A skála logaritmus, nem az elem ötvözetben belüli nyers aránya — csak így mutatható meg tisztán a 0,01% és a 100% egyetlen képen, és ez azt jelenti, hogy itt bármely érték összevethető bármely másikkal.

Becsült átalakulási hőmérsékletek

A minőség átalakulási hőmérsékletének becsüléséhez nincs elegendő nyilvántartott összetétel — hiányzik: Ni.

Mechanikai tulajdonságok

2 érték 2 állapotban

SOFT ANNEALED	HB
Soft annealed	269
ÁLLAPOT · MÉRET	HB
(annealing) , GOST 19265-73	269

Fizikai tulajdonságok

2 érték

JELLEMZŐ	ÉRTÉK	MÉRTÉKEGYSÉG
Sűrűség	8.2	g/cm³
Átalakulási pont Ac1	815	°C

Megnevezések az egyes szabványokban

19 megnevezés · 6 azonosként igazolva

Egyesült Államok	6	Spanyolország	2
T11313 A minőség saját neve	uns	6-5-3	une
T11323 A minőség saját neve	uns	F.5605	une
M3 Class 1 A minőség saját neve	aisi-sae	Japán	2
M3 Class 2 A minőség saját neve	aisi-sae	SKH52	jis
T11313	aisi-sae	SKH53	jis
T11323	aisi-sae		
Oroszország / FÁK	4	Franciaország	1
R6M5F3	gost	Z130WDCV06-05-04-04	afnor
R6M5F3-MP	gost	Csehország	1
ДИ99-МП	gost	19837	csn
P6M5Ф3	gost	Szlovákia	1
Európa	2	19 837	stn
HS6-5-3 A minőség saját neve	din-en		
S 6-5-3 A minőség saját neve	din-en		

Megjegyzés a felhasználáshoz. Az adatokat legjobb tudásunk szerint, nyilvánosan hozzáférhető szabványokból és gyártói dokumentációkból állítottuk össze. Nem helyettesítik sem az anyagvizsgálatot, sem az EN 10204 szerinti átvételi bizonylatot. Az EN 10204 2.1, 3.1 vagy 3.2 szerinti műbizonylatot kérjük, az ajánlatkéréssel együtt igényelje. Mindig a szabvány hatályos kiadása az irányadó.

Ajánlatkérés: 1.3344

Árajánlat, elérhetőség, műbizonylat vagy műszaki kérdés — közvetlenül az anyag oldalán.

Ajánlatkérés indítása