

ANYAGSZÁM 1.4024 · 1.4. OSZTÁLY

1.4024

Kémiai összetétel, mechanikai és fizikai jellemzők, valamint 64 szabványos megnevezés 12 régióból.

SŰRŰSÉG 7.7 g/cm ³	TOVÁBBI MEGNEVEZÉSEK 64 12 régióban	JELLEMZŐÉRTÉKEK 7 nyilvántartva
---	---	---

Kémiai összetétel


Tömegarány %-ban

Mi ez az ötvözet valójában



- Vas — a maradék, amelyet egyetlen szabvány sem tüntet fel — 84.8 %
- Cr — 13 %
- Si — 1 %
- Mn — 1 %
- Nyomelemek és szennyezők · 0.2 %

Logaritmus skála, 0,01 %-tól 100 %-ig — minden itteni érték közvetlenül összehasonlítható, dekádról dekádra.



A skála logaritmus, nem az elem ötvözetben belüli nyers aránya — csak így mutatható meg tisztán a 0,01% és a 100% egyetlen képen, és ez azt jelenti, hogy itt bármely érték összevethető bármely másikkal.

Becsült átalakulási hőmérsékletek

A minőség átalakulási hőmérsékletének becsléséhez nincs elegendő nyilvántartott összetétel — hiányzik: Ni, Mo.

Mechanikai tulajdonságok

5 érték 1 állapotban

ÁLLAPOT · MÉRET	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A %	Z %	AK J/cm ²
Bars/Rods	690	490	20	60	98

Fizikai tulajdonságok

1 érték

JELLEMZŐ	ÉRTÉK	MÉRTÉKEGYSÉG
Sűrűség	7.7	g/cm³

Megnevezések az egyes szabványokban

64 megnevezés · 3 azonosként igazolva

Egyesült Államok		34	Egyesült Államok / Légi- és űripar		12
Grade 410		uns	5350		ams
S41000	A minőség saját neve	uns	5504		ams
403		aisi-sae	5505		ams
410	A minőség saját neve	aisi-sae	5591		ams
51410		aisi-sae	5609		ams
A1012		astm	5611		ams
A1021		astm	5612		ams
A1028		astm	5613		ams
A1049		astm	5614		ams
A176		astm	5776		ams
A182		astm	5777		ams
A193		astm	5876		ams
A194		astm	Egyesült Királyság		4
A240		astm	410S21		bs
A268		astm	420 S 29		bs
A276		astm	AMI 4006		bs
A314		astm	En 56 B		bs
A336		astm	Spanyolország		3
A473		astm	F-3401		une
A479		astm	F.3415		une
A493		astm	X 10 Cr 13		une
A511		astm	Oroszország / FÁK		3
A580		astm	12Ch13		gost
A815		astm	12H13		gost
A837		astm	12Kh13		gost
A988		astm	Japán		2
F1613		astm	SUS 410 J1		jis
F2215		astm	SUS 410J1FB		jis
F2281		astm	Európa		1
F593		astm	X15Cr13	A minőség saját neve	din-en
F594		astm	Nemzetközi		1
F738		astm	X12Cr13E		iso
F899		astm	Csehország		1
Grade 410		astm	17021		csn

Lengyelország	1	Szerbia	1
1H13	pn	Č.4171	srps
Brazília	1		
410	abnt		

Megjegyzés a felhasználáshoz. Az adatokat legjobb tudásunk szerint, nyilvánosan hozzáférhető szabványokból és gyártói dokumentációkból állítottuk össze. Nem helyettesítik sem az anyagvizsgálatot, sem az EN 10204 szerinti átvételi bizonylatot. Az EN 10204 2.1, 3.1 vagy 3.2 szerinti műbizonylatot kérjük, az ajánlatkéréssel együtt igényelje. Mindig a szabvány hatályos kiadása az irányadó.

Ajánlatkérés: 1.4024
Árajánlat, elérhetőség, műbizonylat vagy műszaki kérdés — közvetlenül az anyag oldalán.

Ajánlatkérés indítása

ADATLAP ONLINE	ANYAGKERESÉS	ANYAGSZÁM	KIADVA
Az anyag oldalára	Keresés az összes anyag között	1.4024	2026. aug. 25.