

ANYAGSZÁM 1.4104 · 1.4. OSZTÁLY

# 1.4104

Kémiai összetétel, mechanikai és fizikai jellemzők, valamint 32 szabványos megnevezés 12 régióból.

|                             |                                               |                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| SŰRŰSÉG<br><b>7.7</b> g/cm³ | TOVÁBBI MEGNEVEZÉSEK<br><b>32</b> 12 régióban | JELLEMZŐÉRTÉKEK<br><b>8</b> nyilvántartva |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|

## Kémiai összetétel


Tömegarány %-ban

Mi ez az ötvözet valójában



- Vas — a maradék, amelyet egyetlen szabvány sem tüntet fel — 80.2 %
- Cr — 16.5 %
- Mn — 1.5 %
- Si — 1 %
- Nyomelemek és szennyezők · 0.8 %

Logaritmus skála, 0,01 %-tól 100 %-ig — minden itteni érték közvetlenül összehasonlítható, dekádról dekádra.



A skála logaritmus, nem az elem ötvözetben belüli nyers aránya — csak így mutatható meg tisztán a 0,01% és a 100% egyetlen képen, és ez azt jelenti, hogy itt bármely érték összevethető bármely másikkal.

## Becsült átalakulási hőmérsékletek

A minőség átalakulási hőmérsékletének becsléséhez nincs elegendő nyilvántartott összetétel — hiányzik: Ni.

Mechanikai tulajdonságok

1 érték 1 állapotban

|               |     |
|---------------|-----|
| SOFT ANNEALED | HB  |
| Soft annealed | 220 |

Fizikai tulajdonságok

1 érték

| JELLEMZŐ | ÉRTÉK | MÉRTÉKEGYSÉG |
|----------|-------|--------------|
| Sűrűség  | 7.7   | g/cm³        |

Megnevezések az egyes szabványokban

32 megnevezés · 2 azonosként igazolva

|                  |          |                    |      |
|------------------|----------|--------------------|------|
| Egyesült Államok | 15       | Spanyolország      | 3    |
| S43020           | uns      | F.3117             | une  |
| 430F             | aisi-sae | F.3117-X10CrS17    | une  |
| 51430F           | aisi-sae | F.3413             | une  |
| S43020           | aisi-sae | Egyesült Királyság | 1    |
| A314             | astm     | 441 S 29           | bs   |
| A473             | astm     | Japán              | 1    |
| A581             | astm     | SUS 430F           | jis  |
| A582             | astm     | Kína               | 1    |
| A895             | astm     | Y1Cr17             | gb   |
| F2281            | astm     | Olaszország        | 1    |
| F593             | astm     | X10CrS17           | uni  |
| F594             | astm     | Svédország         | 1    |
| F738             | astm     | 2383               | ss   |
| F836             | astm     | Csehország         | 1    |
| F899             | astm     | 17140              | csn  |
| Európa           | 3        | Szlovákia          | 1    |
| 1.4104           | din-en   | 17 140             | stn  |
| X12CrMoS17       | din-en   | Szerbia            | 1    |
| X14CrMoS17       | din-en   | Č.4790             | srps |
| Franciaország    | 3        |                    |      |
| Z10CF17          | afnor    |                    |      |
| Z13CF17          | afnor    |                    |      |
| Z8CF17           | afnor    |                    |      |

**Megjegyzés a felhasználáshoz.** Az adatokat legjobb tudásunk szerint, nyilvánosan hozzáférhető szabványokból és gyártói dokumentációkból állítottuk össze. Nem helyettesítik sem az anyagvizsgálatot, sem az EN 10204 szerinti átvételi bizonylatot. Az EN 10204 2.1, 3.1 vagy 3.2 szerinti műbizonylatot kérjük, az ajánlatkéréssel együtt igényelje. Mindig a szabvány hatályos kiadása az irányadó.

### Ajánlatkérés: 1.4104

Árajánlat, elérhetőség, műbizonylat vagy műszaki kérdés — közvetlenül az anyag oldalán.

[Ajánlatkérés indítása](#)

ADATLAP ONLINE

Az anyag oldalára

ANYAGKERESÉS

Keresés az összes anyag között

ANYAGSZÁM

1.4104

KIADVA

2026. aug. 25.