

ANYAGSZÁM 1.4546 · 1.4. OSZTÁLY

1.4546

Kémiai összetétel, mechanikai és fizikai jellemzők, valamint 70 szabványos megnevezés 4 régióból.

SŰRŰSÉG 7.85 g/cm ³	TOVÁBBI MEGNEVEZÉSEK 70 4 régióban	JELLEMZŐÉRTÉKEK 8 nyilvántartva
--	--	---

Kémiai összetétel


Tömegarány %-ban

Mi ez az ötvözet valójában



- Vas — a maradék, amelyet egyetlen szabvány sem tüntet fel — 68.6 %
- Cr — 18 %
- Ni — 10.3 %
- Mn — 2 %
- Nyomelemek és szennyezők · 1.2 %

Logaritmus skála, 0,01 %-tól 100 %-ig — minden itteni érték közvetlenül összehasonlítható, dekádról dekádra.



A skála logaritmus, nem az elem ötvözetben belüli nyers aránya — csak így mutatható meg tisztán a 0,01% és a 100% egyetlen képen, és ez azt jelenti, hogy itt bármely érték összevethető bármely másikkal.

Becsült átalakulási hőmérsékletek

A minőség átalakulási hőmérsékletének becsléséhez nincs elegendő nyilvántartott összetétel — hiányzik: Mo.
--

Fizikai tulajdonságok

1 érték

JELLEMZŐ	ÉRTÉK	MÉRTÉKEGYSÉG
Sűrűség	7.85	g/cm ³

Megnevezések az egyes szabványokban

70 megnevezés · 7 azonosként igazolva

Egyesült Államok		47	Egyesült Államok / Légi- és űripár		12
S34700	A minőség saját neve	uns	5362		ams
S34800	A minőség saját neve	uns	5512		ams
S34809	A minőség saját neve	uns	5556		ams
30347		aisi-sae	5558		ams
30348		aisi-sae	5571		ams
347	A minőség saját neve	aisi-sae	5575		ams
348	A minőség saját neve	aisi-sae	5646		ams
348H	A minőség saját neve	aisi-sae	5654		ams
S34800		aisi-sae	5674		ams
A1012		astm	5790		ams
A1049		astm	5897		ams
A182		astm	7490		ams
A193		astm	Egyesült Királyság		10
A194		astm			
A213		astm	2 S.130		bs
A240		astm	2 S.143		bs
A249		astm	3 S.144		bs
A264		astm	347S17		bs
A269		astm	3S.145		bs
A276		astm	S.525		bs
A312		astm	S143		bs
A313		astm	S144		bs
A314		astm	S145		bs
A320		astm	S527		bs
A336		astm	Európa		1
A358		astm			
A376		astm	X5CrNiNb18-10	A minőség saját neve	din-en
A403		astm			
A409		astm			
A430		astm			
A473		astm			
A479		astm			
A511		astm			
A554		astm			
A580		astm			
A632		astm			
A774		astm			
A778		astm			
A813		astm			
A814		astm			
A943		astm			
A965		astm			
F2281		astm			
F593		astm			
F594		astm			
F738		astm			
F836		astm			

Megjegyzés a felhasználáshoz. Az adatokat legjobb tudásunk szerint, nyilvánosan hozzáférhető szabványokból és gyártói dokumentációkból állítottuk össze. Nem helyettesítik sem az anyagvizsgálatot, sem az EN 10204 szerinti átvételi bizonylatot. Az EN 10204 2.1, 3.1 vagy 3.2 szerinti műbizonylatot kérjük, az ajánlatkéréssel együtt igényelje. Mindig a szabvány hatályos kiadása az irányadó.

Ajánlatkérés: 1.4546
Árajánlat, elérhetőség, műbizonylat vagy műszaki kérdés — közvetlenül az anyag oldalán.

Ajánlatkérés indítása

ADATLAP ONLINE	ANYAGKERESÉS	ANYAGSZÁM	KIADVA
Az anyag oldalára	Keresés az összes anyag között	1.4546	2026. aug. 26.