

ANYAGSZÁM 1.4950 · 1.4. OSZTÁLY

1.4950

Kémiai összetétel, mechanikai és fizikai jellemzők, valamint 32 szabványos megnevezés 6 régióból.

SŰRŰSÉG 7.85 g/cm³	TOVÁBBI MEGNEVEZÉSEK 32 6 régióban	JELLEMZŐÉRTÉKEK 9 nyilvántartva
------------------------------	--	---

Kémiai összetétel


Tömegarány %-ban

Mi ez az ötvözet valójában



- Vas — a maradék, amelyet egyetlen szabvány sem tüntet fel — 60.6 %
- Cr — 23 %
- Ni — 13.5 %
- Mn — 2 %
- Nyomelemek és szennyezők · 0.9 %

Logaritmus skála, 0,01 %-tól 100 %-ig — minden itteni érték közvetlenül összehasonlítható, dekádról dekádra.



A skála logaritmus, nem az elem ötvözetben belüli nyers aránya — csak így mutatható meg tisztán a 0,01% és a 100% egyetlen képen, és ez azt jelenti, hogy itt bármely érték összevethető bármely másikkal.

Becsült átalakulási hőmérsékletek

A minőség átalakulási hőmérsékletének becsléséhez nincs elegendő nyilvántartott összetétel — hiányzik: Mo.

Fizikai tulajdonságok

1 érték

JELLEMZŐ	ÉRTÉK	MÉRTÉKEGYSÉG
Sűrűség	7.85	g/cm³

Megnevezések az egyes szabványokban

32 megnevezés · 5 azonosként igazolva

Egyesült Államok	24	Egyesült Államok / Légi- és űripar	4		
S30908	A minőség saját neve	uns	5523	ams	
S30909	A minőség saját neve	uns	5574	ams	
30309S		aisi-sae	5650	ams	
309H	A minőség saját neve	aisi-sae	7490	ams	
309S	A minőség saját neve	aisi-sae			
A1012		astm	Európa	1	
A213		astm	X6CrNi23-13	A minőség saját neve	din-en
A240		astm			
A249		astm	Nemzetközi		1
A276		astm	X6CrNi23-14		iso
A312		astm			
A314		astm	Japán		1
A358		astm	SUS 309S		jis
A409		astm			
A473		astm	Kína		1
A478		astm	0Cr23Ni13		gb
A479		astm			
A511		astm			
A554		astm			
A580		astm			
A813		astm			
A814		astm			
A924		astm			
A943		astm			

Megjegyzés a felhasználáshoz. Az adatokat legjobb tudásunk szerint, nyilvánosan hozzáférhető szabványokból és gyártói dokumentációkból állítottuk össze. Nem helyettesítik sem az anyagvizsgálatot, sem az EN 10204 szerinti átvételi bizonylatot. Az EN 10204 2.1, 3.1 vagy 3.2 szerinti műbizonylatot kérjük, az ajánlatkéréssel együtt igényelje. Mindig a szabvány hatályos kiadása az irányadó.

Ajánlatkérés: 1.4950

Ajánlatkérés indítása

Ajánlat, elérhetőség, műbizonylat vagy műszaki kérdés — közvetlenül az anyag oldalán.

ADATLAP ONLINE	ANYAGKERESÉS	ANYAGSZÁM	KIADVA
Az anyag oldalára	Keresés az összes anyag között	1.4950	2026. aug. 26.