

ANYAGSZÁM 1.5027 · 1.5. OSZTÁLY

1.5027

Kémiai összetétel, mechanikai és fizikai jellemzők, valamint 18 szabványos megnevezés 11 régióból.

SŰRŰSÉG 7.85 g/cm ³	TOVÁBBI MEGNEVEZÉSEK 18 11 régióban	JELLEMZŐÉRTÉKEK 6 nyilvántartva
--	---	---

Kémiai összetétel

Tömegarány %-ban

Mi ez az ötvözet valójában



- Vas — a maradék, amelyet egyetlen szabvány sem tüntet fel — 96.8 %
- Si — 1.7 %
- Mn — 0.9 %
- C — 0.6 %
- Nyomelemek és szennyezők · 0.1 %

Logaritmusos skála, 0,01 %-tól 100 %-ig — minden itteni érték közvetlenül összehasonlítható, dekádról dekádra.



A skála logaritmusos, nem az elem ötvözetben belüli nyers aránya — csak így mutatható meg tisztán a 0,01% és a 100% egyetlen képen, és ez azt jelenti, hogy itt bármely érték összevethető bármely másikkal.

Becsült átalakulási hőmérsékletek

A minőség átalakulási hőmérsékletének becsléséhez nincs elegendő nyilvántartott összetétel — hiányzik: Ni, Cr, Mo.

Fizikai tulajdonságok

1 érték

JELLEMZŐ	ÉRTÉK	MÉRTÉKEGYSÉG
Sűrűség	7.85	g/cm ³

Megnevezések az egyes szabványokban

18 megnevezés · 5 azonosként igazolva

Egyesült Államok	4	Lengyelország	2	
G92600	A minőség saját neve	uns	pn	
H92600	A minőség saját neve	uns	pn	
9260	A minőség saját neve	aisi-sae		
9260H	A minőség saját neve	aisi-sae		
Franciaország	2	Európa	1	
60 SC 7	afnor	60Si7	A minőség saját neve	din-en
61SC7	afnor	Nemzetközi	1	
Japán	2	59Si7	iso	
SUP6	jis	Oroszország / FÁK	1	
SUP7	jis	60S2A	gost	
Kína	2	Olaszország	1	
60Si2Mn	gb	60Si7	uni	
60Si2MnA	gb	Latin-Amerika	1	
		9260	copant	
		Szerbia	1	
		Č.2331	srps	

Megjegyzés a felhasználáshoz. Az adatokat legjobb tudásunk szerint, nyilvánosan hozzáférhető szabványokból és gyártói dokumentációkból állítottuk össze. Nem helyettesítik sem az anyagvizsgálatot, sem az EN 10204 szerinti átvételi bizonylatot. Az EN 10204 2.1, 3.1 vagy 3.2 szerinti műbizonylatot kérjük, az ajánlatkéréssel együtt igényelje. Mindig a szabvány hatályos kiadása az irányadó.

Ajánlatkérés: 1.5027
Árajánlat, elérhetőség, műbizonylat vagy műszaki kérdés — közvetlenül az anyag oldalán.

Ajánlatkérés indítása

ADATLAP ONLINE	ANYAGKERESÉS	ANYAGSZÁM	KIADVA
Az anyag oldalára	Keresés az összes anyag között	1.5027	2026. aug. 26.