

ANYAGSZÁM 1.7226 · 1.7. OSZTÁLY

1.7226

Kémiai összetétel, mechanikai és fizikai jellemzők, valamint 11 szabványos megnevezés 9 régióból.

SŰRŰSÉG 7.74 g/cm ³	TOVÁBBI MEGNEVEZÉSEK 11 9 régióban	JELLEMZŐÉRTÉKEK 8 nyilvántartva
--	--	---

Kémiai összetétel


Tömegarány %-ban

Mi ez az ötvözet valójában



- Vas — a maradék, amelyet egyetlen szabvány sem tüntet fel — 97.2 %
- Cr — 1.1 %
- Mn — 0.8 %
- Si — 0.4 %
- Nyomelemek és szennyezők · 0.6 %

Logaritmus skála, 0,01 %-tól 100 %-ig — minden itteni érték közvetlenül összehasonlítható, dekádról dekádra.



A skála logaritmus, nem az elem ötvözetben belüli nyers aránya — csak így mutatható meg tisztán a 0,01% és a 100% egyetlen képen, és ez azt jelenti, hogy itt bármely érték összevethető bármely másikkal.

Becsült átalakulási hőmérsékletek

A minőség átalakulási hőmérsékletének becsléséhez nincs elegendő nyilvántartott összetétel — hiányzik: Ni.

Mechanikai tulajdonságok		7 érték 3 állapotban	
QUENCHED AND TEMPERED · ROUND PRODUCTS		A % · Lo = 5,65 √So	
≤ 16		11	
16 – 40		12	
40 – 100		14	
100 – 160		15	
160 – 250		15	
TREATED TO IMPROVE SHEARABILITY		HB	
Treated to improve shearability		255	
SOFT ANNEALED		HB	
Soft annealed		223	
Fizikai tulajdonságok		1 érték	
JELLEMZŐ	ÉRTÉK	MÉRTÉKEGYSÉG	
Sűrűség	7.74	g/cm³	
Megnevezések az egyes szabványokban		11 megnevezés · 6 azonosként igazolva	
Egyesült Államok	2	Nemzetközi	1
G41350 A minőség saját neve	uns	34CrMoS4	iso
4135 A minőség saját neve	aisi-sae	Japán	1
Franciaország	2	SCM435H A minőség saját neve	jis
34CD4u	afnor	Olaszország	1
34CR4u A minőség saját neve	afnor	35CrMo4	uni
Európa	1	Szerbia	1
34CrMoS4 A minőség saját neve	din-en	Č.4783	srps
Egyesült Királyság	1	Magyarország	1
708M32 A minőség saját neve	bs	CMo 3 E	msz
Megjegyzés a felhasználáshoz. Az adatokat legjobb tudásunk szerint, nyilvánosan hozzáférhető szabványokból és gyártói dokumentációkból állítottuk össze. Nem helyettesítik sem az anyagvizsgálatot, sem az EN 10204 szerinti átvételi bizonylatot. Az EN 10204 2.1, 3.1 vagy 3.2 szerinti műbizonylatot kérjük, az ajánlatkéréssel együtt igényelje. Mindig a szabvány hatályos kiadása az irányadó.			

Ajánlatkérés: 1.7226
Árajánlat, elérhetőség, műbizonylat vagy műszaki kérdés — közvetlenül az anyag oldalán.

Ajánlatkérés indítása

ADATLAP ONLINE

Az anyag oldalára

ANYAGKERESÉS

Keresés az összes anyag között

ANYAGSZÁM

1.7226

KIADVA

2026. aug. 26.