

ANYAGSZÁM 1.7262 · 1.7. OSZTÁLY

1.7262

Kémiai összetétel, mechanikai és fizikai jellemzők, valamint 63 szabványos megnevezés 19 régióból.

SŰRŰSÉG 7.85 g/cm³	TOVÁBBI MEGNEVEZÉSEK 63 19 régióban	JELLEMZŐÉRTÉKEK 8 nyilvántartva
------------------------------	---	---


Kémiai összetétel

Tömegarány %-ban

Mi ez az ötvözet valójában



Logaritmikus skála, 0,01 %-tól 100 %-ig — minden itteni érték közvetlenül összehasonlítható, dekádról dekádra.



A skála logaritmikus, nem az elem ötvözetben belüli nyers aránya — csak így mutatható meg tisztán a 0,01% és a 100% egyetlen képen, és ez azt jelenti, hogy itt bármely érték összevethető bármely másikkal.

Becsült átalakulási hőmérsékletek

A minőség átalakulási hőmérsékletének becsléséhez nincs elegendő nyilvántartott összetétel — hiányzik: Ni.

Fizikai tulajdonságok

1 érték

JELLEMZŐ	ÉRTÉK	MÉRTÉKEGYSÉG
Sűrűség	7.85	g/cm³

Hőkezelés

3 eljárás

LÉPÉS	HŐMÉRSÉKLET	KÖZEG
source joins the operations with + / procedural order		
Normalizálás	900–960 °C	—
Megeresztés	680–730 °C	—
Edzés	900 °C	—
Megeresztés	680–750 °C	—
Normalizálás	900–960 °C	—
Megeresztés	680–730 °C	—
source joins the operations with + / procedural order		
Normalizálás	A hőmérséklet nincs megadva	—
Megeresztés	A hőmérséklet nincs megadva	—
source joins the operations with + / procedural order		
Normalizálás	A hőmérséklet nincs megadva	—
Megeresztés	A hőmérséklet nincs megadva	—

Megnevezések az egyes szabványokban

63 megnevezés · 1 azonosként igazolva

Egyesült Államok8		Olaszország7	
A387Gr.12Cl.2	aisi-sae	13CrMo4-5	uni
K11562	aisi-sae	14CrMo3	uni
K11564	aisi-sae	16CrMo3	uni
K11572	aisi-sae	18CrMo45KG	uni
K11597	aisi-sae	18CrMo45KW	uni
K11757	aisi-sae	A18CrMo4-5KW	uni
K11789	aisi-sae	B18CrMo4-5KG	uni
K12062	aisi-sae		
Japán8		Egyesült Királyság6	
SCM415	jis	13CrMo4-5	bs
SCM415H	jis	1501-620	bs
SFVAF12	jis	1501-621	bs
STBA20	jis	620-440	bs
STBA22	jis	620-470	bs
STFA22	jis	620-540	bs
STPA20	jis		
STPA22	jis		

Franciaország	6	Európa	2
12CD4	afnor	1.7262	din-en
13CrMo4-5	afnor	15CrMo5	A minőség saját neve din-en
14CrMo4-5	afnor	Oroszország / FÁK	2
15CD3.5	afnor	15KhM	gost
15CD4.05	afnor	15XM	gost
15CD4.5	afnor	Lengyelország	2
Kína	5	15HM	pn
12CrMo	gb	18HGM	pn
12CrMoG	gb	Magyarország	2
15CrMo	gb	13CrMo4-5	msz
15CrMog	gb	KL9	msz
15CrMoR	gb	Svédország	1
Spanyolország	3	2216	ss
12CrMo4	une	Csehország	1
14CrMo4-5	une	15121	csn
F.2631	une	Szerbia	1
Bulgária	3	Č.4720	srps
13CrMo4-5	bds	Románia	1
14ChM	bds	14CrMo4	stas
15ChM	bds	Ausztria	1
Dél-Korea	3	13CrMo4-4KW	onorm
SFVAF12	ks	Belgium	1
STHA20	ks	14CrMo45	nbn
STHA22	ks		

Megjegyzés a felhasználáshoz. Az adatokat legjobb tudásunk szerint, nyilvánosan hozzáférhető szabványokból és gyártói dokumentációkból állítottuk össze. Nem helyettesítik sem az anyagvizsgálatot, sem az EN 10204 szerinti átvételi bizonylatot. Az EN 10204 2.1, 3.1 vagy 3.2 szerinti műbizonylatot kérjük, az ajánlatkéréssel együtt igényelje. Mindig a szabvány hatályos kiadása az irányadó.

Ajánlatkérés: 1.7262
Árajánlat, elérhetőség, műbizonylat vagy műszaki kérdés — közvetlenül az anyag oldalán.

Ajánlatkérés indítása

ADATLAP ONLINE	ANYAGKERESÉS	ANYAGSZÁM	KIADVA
Az anyag oldalára	Keresés az összes anyag között	1.7262	2026. aug. 26.