

ANYAGSZÁM 2.4060 · 2.4. OSZTÁLY

2.4060

Kémiai összetétel, mechanikai és fizikai jellemzők, valamint 17 szabványos megnevezés 4 régióból.

SŰRŰSÉG 8.89 g/cm ³	TOVÁBBI MEGNEVEZÉSEK 17 4 régióban	JELLEMZŐÉRTÉKEK 10 nyilvántartva
--	--	--

Kémiai összetétel

Tömegarány %-ban

Logaritmus skála, 0,01 %-tól 100 %-ig — minden itteni érték közvetlenül összehasonlítható, dekádról dekádra.

C		≤ 0.08
Si		≤ 0.15
Mn		≤ 0.35
S		0.005
Ni		≥ 99.6 — Szokatlan
Cu		≤ 0.15
Ti		≤ 0.1
Mg		≤ 0.15
Fe		≤ 0.25

A skála logaritmus, nem az elem ötvözetben belüli nyers aránya — csak így mutatható meg tisztán a 0,01% és a 100% egyetlen képen, és ez azt jelenti, hogy itt bármely érték összevethető bármely másikkal.

Becsült átalakulási hőmérsékletek

A minőség átalakulási hőmérsékletének becsüléséhez nincs elegendő nyilvántartott összetétel — hiányzik: Ni, Cr, Mo.

Fizikai tulajdonságok

1 érték

JELLEMZŐ	ÉRTÉK	MÉRTÉKEGYSÉG
Sűrűség	8.89	g/cm ³

Megnevezések az egyes szabványokban

17 megnevezés · 1 azonosként igazolva

Egyesült Államok	13	Egyesült Államok / Légi- és űripar	2
N02200	uns	5533	ams
N02201	uns	5553	ams
B 160	astm		
B 161	astm	Európa	1
B 162	astm	Ni 99,6 A minőség saját neve	din-en
B 163	astm		
B 366	astm	Egyesült Királyság	1
B 546	astm	HR10	bs
B 725	astm		
B 730	astm		
B 751	astm		
B 829	astm		
B775	astm		

Megjegyzés a felhasználáshoz. Az adatokat legjobb tudásunk szerint, nyilvánosan hozzáférhető szabványokból és gyártói dokumentációkból állítottuk össze. Nem helyettesítik sem az anyagvizsgálatot, sem az EN 10204 szerinti átvételi bizonylatot. Az EN 10204 2.1, 3.1 vagy 3.2 szerinti műbizonylatot kérjük, az ajánlatkéréssel együtt igényelje. Mindig a szabvány hatályos kiadása az irányadó.

Ajánlatkérés: 2.4060
Árajánlat, elérhetőség, műbizonylat vagy műszaki kérdés — közvetlenül az anyag oldalán.

Ajánlatkérés indítása

ADATLAP ONLINE	ANYAGKERESÉS	ANYAGSZÁM	KIADVA
Az anyag oldalára	Keresés az összes anyag között	2.4060	2026. aug. 26.