

ANYAGSZÁM 2.4851 · 2.4. OSZTÁLY

2.4851

Kémiai összetétel, mechanikai és fizikai jellemzők, valamint 21 szabványos megnevezés 7 régióból.

SŰRŰSÉG 8.2 g/cm ³	TOVÁBBI MEGNEVEZÉSEK 21 7 régióban	JELLEMZŐÉRTÉKEK 14 nyilvántartva
---	--	--

Kémiai összetétel


Tömegarány %-ban

Mi ez az ötvözet valójában



- Vas — a maradék, amelyet egyetlen szabvány sem tüntet fel — 11 %
- Ni — 60.5 %
- Cr — 23 %
- Co — 1.5 %
- Nyomelemek és szennyezők · 4 %

Logaritmus skála, 0,01 %-tól 100 %-ig — minden itteni érték közvetlenül összehasonlítható, dekádról dekádra.



A skála logaritmus, nem az elem ötvözetben belüli nyers aránya — csak így mutatható meg tisztán a 0,01% és a 100% egyetlen képen, és ez azt jelenti, hogy itt bármely érték összevethető bármely másikkal.

Becsült átalakulási hőmérsékletek

A minőség átalakulási hőmérsékletének becsléséhez nincs elegendő nyilvántartott összetétel — hiányzik: Mo.

Mechanikai tulajdonságok

1 érték 1 állapotban

SOLUTION ANNEALED	HB
Solution annealed	220

Fizikai tulajdonságok

1 érték

JELLEMZŐ	ÉRTÉK	MÉRTÉKEGYSÉG
Sűrűség	8.2	g/cm³

Megnevezések az egyes szabványokban

21 megnevezés · 2 azonosként igazolva

Egyesült Államok9		Kína3	
N06601	A minőség saját neveuns	H06601	gb
B163	astm	HNS3103	gb
B166	astm	NS3103	gb
B167	astm	Egyesült Államok / Légi- és űripar2	
B168	astm	5715	ams
B564	astm	5870	ams
B751	astm	Európa1	
B775	astm	NiCr23Fe	A minőség saját nevedin-en
B829	astm	Egyesült Királyság1	
Nemzetközi4		BS2901 NA49	bs
Ni6601	iso	Japán1	
NiCr23Fe15Al	iso	NCF601	jis
NW6601	iso		
SNi6601	iso		

Megjegyzés a felhasználáshoz. Az adatokat legjobb tudásunk szerint, nyilvánosan hozzáférhető szabványokból és gyártói dokumentációkból állítottuk össze. Nem helyettesíti sem az anyagvizsgálatot, sem az EN 10204 szerinti átvételi bizonylatot. Az EN 10204 2.1, 3.1 vagy 3.2 szerinti műbizonylatot kérjük, az ajánlatkéréssel együtt igényelje. Mindig a szabvány hatályos kiadása az irányadó.

Ajánlatkérés: 2.4851
Árajánlat, elérhetőség, műbizonylat vagy műszaki kérdés — közvetlenül az anyag oldalán.

Ajánlatkérés indítása

ADATLAP ONLINE

Az anyag oldalára

ANYAGKERESÉS

Keresés az összes anyag között

ANYAGSZÁM

2.4851

KIADVA

2026. aug. 26.