

ANYAGSZÁM EN-JL1050

EN-JL1050

Kémiai összetétel, mechanikai és fizikai jellemzők, valamint 33 szabványos megnevezés 22 régióból.

SŰRŰSÉG 7.85 g/cm ³	TOVÁBBI MEGNEVEZÉSEK 33 22 régióban	JELLEMZŐÉRTÉKEK 2 nyilvántartva
--	---	---

Kémiai összetétel

Tömegarány %-ban

Ehhez az anyagszámhoz nincs forrással igazolt kémiai összetételünk.

Becsült átalakulási hőmérsékletek

A minőség átalakulási hőmérsékletének becsléséhez nincs elegendő nyilvántartott összetétel — hiányzik: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Mechanikai tulajdonságok

2 érték 1 állapotban

ÁLLAPOT · MÉRET	RM N/mm ²	HB
Casting, GOST 1412-85	300	–
GOST 1412-85	–	163–270

Fizikai tulajdonságok

2 érték

ÁLLAPOT · MÉRET	RHO g/cm ³	E GPa	ALPHA 10 ⁻⁶ /K	LAMBDA W/(m·K)	CP J/(kg·K)
20	7.3	130	–	46	–
100	–	–	10.5	–	525
JELLEMZŐ	ÉRTÉK	MÉRTÉKEGYSÉG			
Sűrűség	7.85	g/cm ³			

JELLEMZŐ	ÉRTÉK	MÉRTÉKEGYSÉG
nu	0.26	

Hőkezelés

1 eljárás

LÉPÉS	HŐMÉRSÉKLET	KÖZEG
Edzés	1050–1100 °C	Víz

Megnevezések az egyes szabványokban

33 megnevezés · 3 azonosként igazolva

Egyesült Államok	3	Nemzetközi	1
F13101	A minőség saját neveuns	300	iso
No 45 B	aisi-sae	Japán	1
No.45	aisi-sae	FC300	jis
Franciaország	3	Kína	1
FGL300	afnor	HT300	gb
Ft 30 D	afnor	Olaszország	1
Ft30	afnor	G30	uni
Svédország	3	Csehország	1
O130	ss	422430	csn
O130-00	ss	Latin-Amerika	1
O130	ss	FG300	copant
Európa	2	Magyarország	1
EN-GJL-300	A minőség saját nevedin-en	OV30	msz
GG-30	A minőség saját nevedin-en	Románia	1
Egyesült Királyság	2	FC300	stas
300	bs	Ausztrália / Új-Zéland	1
Grade 300	bs	T300	as-nzs
Oroszország / FÁK	2	Bulgária	1
SCH30	gost	Vch30	bds
C430	gost	Belgium	1
Lengyelország	2	FGG30	nbn
Z130	pn	Hollandia	1
Z1300	pn	GG30	nen
Ausztria	2	Tajvan	1
GG30	onorm	FC300	cns
GG300	onorm		
Spanyolország	1		
FG30	une		

Megjegyzés a felhasználáshoz. Az adatokat legjobb tudásunk szerint, nyilvánosan hozzáférhető szabványokból és gyártói dokumentációkból állítottuk össze. Nem helyettesítik sem az anyagvizsgálatot, sem az EN 10204 szerinti átvételi bizonylatot. Az EN 10204 2.1, 3.1 vagy 3.2 szerinti műbizonylatot kérjük, az ajánlatkéréssel együtt igényelje. Mindig a szabvány hatályos kiadása az irányadó.

Ajánlatkérés: EN-JL1050
Árajánlat, elérhetőség, műbizonylat vagy műszaki kérdés — közvetlenül az anyag oldalán.

Ajánlatkérés indítása

ADATLAP ONLINE	ANYAGKERESÉS	ANYAGSZÁM	KIADVA
Az anyag oldalára	Keresés az összes anyag között	EN-JL1050	2026. aug. 27.